

SZPACHLÓWKA SAMOPOZIOMUJĄCA



Samorozlewna masa wyrównująca do niwelowania podłóg.

Właściwości produktu

- I Samorozlewna masa wyrównująca.
- I Wygładza samoczynnie nierówne podłogi.
- I Również do jastrychów grzewczych, balkonów i podłóg w garażach (garaże pojedyncze).
- I Do warstw od 2–10 mm.
- I Jako podkład do płytek i innych wykładzin posadzkowych.
- I Wytrzymała na nacisk, mrozoodporna i wodoodporna.

Zastosowania

- I Do szpachlowania i wyrównania powierzchni posadzek.
- I Wewnątrz i na zewnątrz.
- I Minimalna grubość warstw stosowanych na zewnątrz i używanych do chodzenia i przejazdów: 5 mm.
- I Minimalna grubość warstwy jako podłoża do wykładzin podłogowych wewnątrz: 2 mm.

Podłoża i przygotowanie

Odpowiednie podłoża	beton, jastrychy cementowe.
Właściwości podłoża	nośne, bez pęknięć, czyste, suche.
Przygotowanie podłoża	Jastrychy cementowe muszą być starsze niż 4 tygodnie, beton 6 miesięcy. Jastrychy grzewcze wiązane cementem muszą przedtem w ciągu co najmniej 3 tygodni stwardnieć i być ogrzewane do sucha. Wyłączyć ogrzewanie przed wyrównaniem i potem nie włączać przez 7 dni. Cienką warstwę cementu usunąć wodą i miotłą stalową. Pozostawić do wyschnięcia. Stare powłoki malarskie usunąć zmywaczami do usuwania farb. Podłoża gruntować za pomocą LUGATO BESTE BASIS według przepisu na opakowaniu. Brzegowe pasma izolacyjne wstawić do spoin łączących podłogę ze ścianą.

Obróbka

Mieszanie	Zawartość worka (30 kg) rozrobić w ok. 6,0l czystej wody za pomocą mieszalnika wolnoobrotowego. Masa nie może być ani za rzadka, ani za gęsta. Odpowiednia jest konsystencja podobna do syropu. Po 5 minutach wymieszać jeszcze raz.
Verarbeitung	przy grubości warstwy większej niż 5 mm rozpocząć wyrównanie w rogu. Wylewać materiał pasmami wzdłuż jednej ściany. Zapewnić dostateczną ilość świeżego materiału, aby móc szybko rozlewać wiadro za wiadrem. Wspierać zlewanie materiału na stykach za pomocą kielni do gładzenia. Przy grubości warstwy mniejszej niż 5 mm wylewać materiał i szpachlować na gładko. Świeżą masę chronić 24 godziny przed przeciągiem i wyższymi temperaturami, 7 dni przed wilgocią. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w punkcie „Bezpieczeństwo pracy“ wzgl. w polu szkodliwości substancji na opakowaniu.

Dane produktu

Zużycie i wydajność

Grubość warstwy	Zużycie	Wydajność 30 kg
2 mm	ok. 3,4 kg/m ²	ok. 8,8 m ²
5 mm	ok. 8,5 kg/m ²	ok. 3,5 m ²
10 mm	ok. 17,0 kg/m ²	ok. 1,8 m ²

Czas obróbki	ok. 20 minut.
Temperatura obróbki	5–30 °C.
Możliwość obciążenia	możliwość chodzenia po ok. 10 godzinach, po ok. 2 dniach możliwość naklejania płytek, po ok. 7 dniach możliwość przejazdu lub naklejania wykładzin z PCW i dywanów, po ok. 28 dniach odporność na wpływy atmosferyczne/mróz.
Składniki	cementy, wypełniacze, dodatki organiczne/nieorganiczne.
Wielkość opakowania	30 kg.
Przechowywanie	w oryginalnym zamknięciu ok. 12 miesięcy. Przechowywać w suchym miejscu. Wszystkie podane czasy odnoszą się do 20 °C i 65% wilgotności względnej. Wyższe temperatury skracają czas obróbki i przyspieszają stwardnienie, niższe opóźniają stwardnienie.

Proszę przestrzegać

I Stosować tylko w garażach pojedynczych, na zewnątrz tylko do powierzchni używanych do chodzenia.

Bezpieczeństwo pracy:



Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nosić rękawice ochronne (np. rękawice bawełniane nasączone nitylem)/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. GISCODE ZP1. Zawiera cement portlandzki. Reaguje silnie alkalicznie z wilgocią. Unikać tworzenia pyłu i bryzgów zaprawy. W razie potrzeby zażądać karty charakterystyki.

Niebezpieczeństwo

Utylizacja:

Pozostałości rozmieszać z wodą i odczekać do stwardnienia. Następnie utylizować jako śmieci z gospodarstw domowych lub gruz budowlany. Całkowicie opróżnione opakowanie przekazać do recyklingu.

Dane zawarte w tej karcie przedstawiają nasz obecny stan wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie mamy wpływu na uwarunkowania specyficzne dla danego obiektu i na prawidłowe wykonanie robót, możemy przejąć gwarancję jedynie za nienaganną jakość naszych produktów. W razie wątpliwości należy sprawdzić przydatność produktu przez wystarczające próby własne. Bezpośrednia odpowiedzialność prawna nie może wynikać ani z samych wskazówek niniejszej karty informacyjnej, ani z ustnego doradztwa.

Z chwilą ukazania się niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie wydania tracą swoją ważność. Zmiany danych technicznych zastrzeżone.



Responsible Care (RC) oznacza dla przemysłu chemicznego: Odpowiedzialne postępowanie. Daje on temu wyraz poprzez ogólnosiątkową inicjatywę. W licznych krajach stowarzyszenia chemiczne realizują własne programy RC. W międzynarodowej inicjatywie aktywnie uczestniczą tysiące przedsiębiorstw z milionami pracowników. Celem jest dobrowolne zaangażowanie, aby czynić więcej niż wymagają przepisy: promować długotrwałość, wykazywać odpowiedzialność za produkt, stwarzać więcej bezpieczeństwa dla zakładu i jego sąsiedztwa, polepszać ochronę zdrowia w miejscu pracy i ochronę środowiska. LUGATO zobowiązał się do przestrzegania tych celów w ramach swojego członkostwa w stowarzyszeniu niemieckiego przemysłu chemicznego.

LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

LUGATO
Fürs Leben gemacht