

DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS



Zum Kleben von Vinyl-Belägen aller Art an Wand und Boden. Auch in Feuchträumen.



Produkttechnologie von
wakol

Produktleistung

Gebrauchsfertiger weißer Spezialklebstoff nach DIN EN 14259.

- | 1-komponentiger feuchtigkeitsreagierender MS-Klebstoff.
- | Wasserfest. Perfekt zum Einsatz in Feuchträumen z. B. im Bad.
- | Kurze Abluftzeit und lange Einlegezeit.
- | Besonders leistungsstark an der Wand: kein Abrutschen, hohe Anfangs- und Endhaftung.
- | Haftstark auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen z.B. auf alten Fliesen.
- | Fußbodenheizung und Stuhlrollen geeignet.
- | EMICODE EC1^{PLUS} – sehr emissionsarm.
- | Lösemittelfrei nach TRGS 610.

Anwendungen

Zum Kleben von:

1. LVT-Designbelägen (Vinyl-Beläge).
2. homogenen und heterogenen CV- und PVC-Belägen.
3. der LUGATO ABDICHTUNGSBAHN, INNEN- und AUSSENECKE, DICHTUNGSMANSCHETTE und DICHTUNGSBAND.

Auf saugfähigen und nichtsaugenden Untergründen in Wohn- und Objektbereichen.

Boden- und Wandflächen, im Innenbereich.



Höchste Klebkraft auch in der Dusche.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle geeigneten Untergründe gilt: Ausreichend erhärtet, fest und tragfähig sowie trocken und eben. Frei von Rissen und Graten. Sauber, d. h. frei von trennenden Substanzen, wie Staub, Bitumen, Öle, Fette, Wachse, Tapetenkleister, Imprägnierungen, Pflege- und Trennmittel. Frei von trennenden Schichten, wie Bindemittelhaut, Sinterschichten, Papiertapeten. Unebene Untergründe ausgleichen, am Boden z. B. mit GLÄTT- & FEINSPACHELMASSE, an der Wand mit FLÄCHENSPACHEL TURBO.

Geeignete Untergründe	Anforderung/Beschaffenheit
LUGATO-Produkte	alle zement-, gipsgebundene Putze, Mörtel, Spachtelmassen und ABDICHTUNGSBAHN. Produktgemäß angewendet.
Beton	regelmäßig erstellt und ausreichend erhärtet.
Betonwerksteinbeläge, Terrazzo	fachgerecht verlegt, intakt. Am Boden ausgeglichen mit GLÄTT- & FEINSPACHELMASSE oder Fugen abspachtelt mit FLÄCHENSPACHEL TURBO. An der Wand Fugen mit FLÄCHENSPACHEL TURBO abspachtelt.
Estriche	Anhydrit- und Zementestriche. Regelmäßig erstellt, belegreif erhärtet.
Fliesenbeläge	fachgerecht verlegt, intakt. Am Boden ausgeglichen mit GLÄTT- & FEINSPACHELMASSE oder Fugen abspachtelt mit FLÄCHENSPACHEL TURBO. An der Wand Fugen mit FLÄCHENSPACHEL TURBO abspachtelt.
Gipsfaserplatten	hersteller- und regelmäßig verarbeitet.
Gipsplatten	hersteller- und regelmäßig verarbeitet.
Gips Wandbauplatten	hersteller- und regelmäßig verarbeitet.
Naturwerksteinbeläge	fachgerecht verlegt, intakt. Am Boden ausgeglichen mit GLÄTT- & FEINSPACHELMASSE oder Fugen abspachtelt mit FLÄCHENSPACHEL TURBO. An der Wand Fugen mit FLÄCHENSPACHEL TURBO abspachtelt.
OSB-Platten	OSB/3 oder OSB/4 nach DIN EN 300, regelmäßig montiert und Fugen und Befestigungspunkte mit FLÄCHENSPACHEL TURBO abspachtelt.
Putze und Spachtelmassen	zement-, kalk-zement- oder gipsgebunden. Regelmäßig verarbeitet und ausreichend erhärtet.
Spanplatten	P4 – P7 nach DIN EN 312, regelmäßig montiert und Fugen und Befestigungspunkte mit FLÄCHENSPACHEL TURBO abspachtelt.

Verarbeitung: Verlegen von Designbelägen

DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS und Designbelag muss ausreichend akklimatisiert (mind. 24 Stunden) und an das für die spätere Nutzung übliche Raumklima angepasst sein. Die Verlegeanleitung des jeweiligen Belagsherstellers ist zu beachten.



1

Den DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS abschnittsweise aufziehen.



2

Kleber ablüften lassen: auf saugfähigen Untergründen ca. 10 Minuten, auf nicht saugfähigen Untergründen ca. 20 Minuten. Danach die Designbeläge einkleben.



3

Den Designbelag dabei gut andrücken.



4

Mit DESIGNBELAGSFUGE die Eckfugen schließen.

Verarbeitung: Verlegen von PVC-Bahnenbeläge



1

PVC-Bahnenbeläge im Raum auslegen und auf ungefähres Maß zuschneiden.



2

Den Belag über die Breite bis zur Hälfte vorsichtig zurückschlagen und den Untergrund sowie die Rückseite des Belages gründlich absaugen. Der Belag darf beim Zurückschlagen nicht verrutschen ggf. den Belag beschweren.



3

DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS mit geeigneter Zahnung gleichmäßig auf dem Untergrund auftragen. Klebstoffnester vermeiden.



4

Den zurückgeschlagenen Belag nach der Ablüfzeit einlegen und mit einem passenden Werkzeug gut anreiben. Diesen Vorgang nun auch mit der anderen Hälfte wiederholen.



5

Zum Schluss den Rand mit einem Messer passgenau zuschneiden. Der geklebte Belag kann zur Nacharbeit direkt begangen werden, dabei punktuelle Belastungen bei weichen Belagsarten vermeiden. Den Belag nach ca. 1 Stunde nochmals andrücken.


Verarbeitung: Verlegen von LUGATO ABDICHTUNGSBAHN

Die ABDICHTUNGSBAHN mit der Schere oder Messer zuschneiden. DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS mit Zahnspachtel TKB B2 bahnenweise auftragen. Kleber ablüften lassen. Die ABDICHTUNGSBAHNEN sind auf Stoß zu kleben (siehe Abb. 2). Nach der Verlegung der ABDICHTUNGSBAHN wird zum Abdichten der Stoßbereiche der DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS aufgetragen (siehe Abb. 4). Beläge frühestens nach 3 Stunden an der Wand und nach 12 Stunden am Boden kleben.



1

Klebstoff mit geeigneter Zahnkelle bahnenweise auf Untergrund auftragen.




2

ABDICHTUNGSBAHN auf Stoß ansetzen, ausrichten und durch leichtes Andrücken fixieren.

Verarbeitung: Verlegen von LUGATO ABDICHTUNGSBAHN (FORTSETZUNG)



ABDICHTUNGSBAHN falten- und blasenfrei einbetten und glattstreichen, z. B. mit Glättkelle oder Gummiwalze.



Mit dem Zahnspachtel mittig über dem Stoßbereich mind. 12 cm breit auftragen.



DICHTUNGSBAND im Kleber fixieren. Danach falten- und blasenfrei glattstreichen.



Systemeinbauteile (hier DICHTUNGSMANSCHETTE) im abgelüfteten Kleber einbetten und glattstreichen.

Produktdaten

Verbrauch

Belag	Spachtelzahnung	Verbrauch
PVC-Designbeläge, PVC- und Vinyl-Beläge, Kautschukbeläge	TKB A1 TKB A2	300 – 350 g/m ² 350 – 400 g/m ²
Abdichtungsbahnen	TKB B2	500 – 550 g/m ²

Ergiebigkeit	20 m ² bei Verwendung TKB A2.
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 25 °C (Untergrund und Raumtemperatur).
Ablüfzeiten	10 – 20 Minuten.
Einlegezeit	20 – 30 Minuten.
Durchhärtung	24 – 48 Stunden.
Begehbar	12 Stunden.
Belastbarkeit	48 Stunden.
Temperaturbeständigkeit	bis 50 °C.
Ökologie	lösemittelfrei (nach TRGS 610).
Verwendungsbereich gemäß DIN EN 685	Klasse 21 – 34.
EMICODE	sehr emissionsarm EMICODE EC 1 ^{PLUS} .
Farbton	weiß.
Inhaltsstoffe	silanvernetztes Polymer, Füllstoffe.
Packungsgröße	7 kg.

Produktdaten (Fortsetzung)

Lagerfähigkeit	originalverpackt mindestens verwendbar bis: siehe Eimeraufdruck. Trocken lagern. Nicht unter +5 °C aufbewahren, nicht frostempfindlich.
Entsorgung	Restinhalte erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Alle Angaben und Werte sind auf 20 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Feuchte bezogen. Baustellenbedingungen wirken sich verändernd auf die Produkteigenschaften aus.

Bitte beachten

- ! Nicht für Bodenflächen in bodengleichen Duschen einsetzen.
- ! Beim Einsatz in Feuchträumen muss der Belag vom Belaghersteller dafür freigegeben sein.
- ! Mit DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS geklebte Beläge, ersetzen nicht ggf. erforderliche Abdichtungen. Hierfür die ABDICHTUNGSBAHN nutzen.
- ! Werkzeugreinigung: während oder nach dem Gebrauch bzw. vor längeren Arbeitsunterbrechungen, z. B. mit LUGATO PISTOLEN-REINIGER vornehmen. Erhärteten Klebstoff mechanisch entfernen.
- ! Klebstoff reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Bei längeren Arbeitspausen sollte der Eimer verschlossen werden. Eine ggf. gebildete Oberflächenhaut muss vor weiterer Verarbeitung entfernt werden.
- ! Geöffnete Gebinde dicht verschließen und zeitnah aufbrauchen.

Arbeitssicherheit: Nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Verschmutzungen sofort mit Wasser und Seife entfernen. Nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen. GISCODE RS 10.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 05/2021

LUGATO