

SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE



Pour le jointoyage élastique des toitures, en particulier des toitures bitumineuses sur lesquelles le silicone n'adhère par.

Caractéristiques du produit

- | Mastic au bitume-caoutchouc.
- | Adhère sur pratiquement tous les matériaux de construction, en particulier sur les bandes de bitume, les peintures au bitume et les métaux.
- | Plastoélastique, résistant aux intempéries, flexible au froid jusqu'à -20 °C.
- | Résistance rapide à la pluie.

Important : si l'eau risque de stagner, utiliser le SCHWARZER BLOCKER SPACHELMASSE.

Application

Pour étanchéifier et réparer

1. Les joints de raccord sur les cheminées, les antennes, les fenêtres de toitures, les coupes d'éclairage naturel, les puits d'aération, les passages de tuyaux, les parapets de toit, les profils de terminaison.
2. Fissures et trous sur les bandes de bitume endommagées.



Étanchéification d'une barre de contrefort sur une cheminée avec le SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE.

Supports

Adaptés

Béton, ouvrage de maçonnerie, crépi, bois, bandes et peintures bitumineuses, bandes de bitume à souder, bandes en matériau synthétique, métaux.

Propriétés

Cohésif, propre, sec.

Mise en œuvre



Réparation de toit :
injecter du mastic SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE sous la bande de bitume.



Presser sur la bande de bitume et retirer l'excédent à la spatule puis lisser.

Caractéristiques du produit

Consommation	env. 25 ml/m pour un joint de 5 x 5 mm.
Rendement (310 ml)	env. 12 m pour un joint de 5 x 5 mm.
Température de mise en œuvre	8-35 °C.
Résistance à la pluie	au bout de 2 heures env. à 20 °C, 65 % d'humidité relative; au bout de 2 jours env. à 8 °C, 80 % d'humidité relative.
Résistance aux températures	-20 °C à 90 °C.
Composition	bitume, latex d'acrylate, épaississant, agent thixotrope, agent de charge calcitique, agent dispersant, agent antimoissant.
Conditionnement	310 ml.
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée. Stocker à l'abri du gel.

À noter

Protéger le produit fraîchement appliqué de la pluie. Le froid et l'humidité retardent le séchage.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS. GHS CODE BBP 10. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Le matériau frais peut être éliminé à l'eau et au savon. S'il a séché sur la peau, utiliser un produit nettoyant pour la peau (la margarine ou l'huile végétale sont également adaptées) pour l'éliminer. En cas de contact oculaire avec le matériau, rincer abondamment à l'eau. Le cas échéant, consulter un médecin. Pendant le travail, utiliser des gants, p. ex. des gants de coton imprégnés de nitrile. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Élimination : laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est l'engagement volontaire à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 06/2017

LUGATO
Fürs Leben gemacht