

FESTER HALT STYROPORKLEBER



Qualitätsklebstoff für Hartschaumplatten, Deckenkassetten und Untertapeten.

Produktleistung

- | Dispersionsklebstoff mit hohem Kunststoffgehalt und langer offener Zeit.
- | Für Hartschaumplatten, z. B. Styropor, Styrofoam.
- | Mit hoher Klebkraft – wichtig für die Klebung über Kopf.
- | Durch Rollenauftrag besonders sparsam und anwenderfreundlich.
- | Ökologisch hochwertig: lösemittelfrei und fast geruchlos.

Anwendungen

Zum Kleben von

1. Styroporplatten, auch Deckenkassetten mit Styroporrückseite an Wand und Decke.
2. Untertapeten aus geschäumtem Polystyrol.
3. Weichfaserplatten, Dekorplatten, Heizkörperfolien.

Innen.



Klebstoff mit hoher Anfassklebkraft – wichtig für die Klebung über Kopf.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Putz, Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskarton-, Span-, Faserzementplatten.
Beschaffenheit	eben, tragfähig, sauber, trocken.
Vorbereitung	alte Tapeten, Tapetenkleister, Kalk- und Leimfarben entfernen. Gipsbaustoffe und Spanplatten mit BESTE BASIS grundieren. Unebenheiten mit GLATTE SACHE ausgleichen.

Verarbeitung



Deckenkassetten kleben:
STYROPORKLEBER mit
Fellrolle oder Zahnspachtel
auf den Untergrund auftragen.



Deckenkassette ansetzen
und andrücken.



Untertapeten kleben:
Styroporuntapeten einlegen
und mit Gummiwalze anrollen.



Styroporplatten kleben:
STYROPORKLEBER aufrollen,
Styroporplatte ansetzen und
festdrücken.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 0,5 kg/m ² bei Rollenauftrag, ca. 1 kg/m ² bei Spachtelauftrag (Zahnung 3 x 3 x 3 mm).
Ergiebigkeit (Rollen-/Spachtelauftrag)	ca. 16/8 m ² (8 kg); ca. 8/4 m ² (4 kg); ca. 2/1 m ² (1 kg).
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Offene Zeit	15-20 Minuten bei Rollenauftrag, 40 Minuten bei Spachtelauftrag.
Scherfestigkeit (Holz/Holz)	1,6 N/mm ² (nach 3 Tagen im Normalklima).
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, modifiziertes Naturharz, calcitische Füllstoffe, Entschäumer, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel.
Ökologie	lösemittelfrei. GISCODE D1.
Packungsgröße	8 kg, 4 kg, 1 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Nicht geeignet für außen und für Nassräume. Styropor auf Glas, alten Fliesen mit SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL kleben.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

GISCODE D1. Klebstoff mit Wasser und Seife entfernen. Wenn Klebstoff in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhitzen lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

LUGATO
Fürs Leben gemacht