

LUGATO

FÜLLSPACHTEL

NEU



Gebrauchsfertiger Leichtspachtel zum Schließen von Fugen, Rissen und Löchern.

Flexibel und rissfrei. Perfekt vor Malerarbeiten und Reparaturen.

Produktleistung

- | Gebrauchsfertige Spachtelmasse aus der Kartusche.
- | Schnelle und einfache Anwendung.
- | Lässt sich leicht glätten.
- | Besonders schwundarm.
- | Schleif- und überstreichbar.

Anwendungen

Ideal

1. Für kleinflächige Reparaturen und Spachtelungen.
 2. Zum Herstellen von Hohlkehlen in Innenecken vor dem Streichen.
 3. Zum Schließen von Anschlussfugen.
 4. Für Bastel- und Modellierarbeiten.
 5. Auch zum Füllen von porösen Untergründen.
- An Wand und Decke. Innen.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle geeigneten Untergründe gilt: ausreichend fest, rissfrei, tragfähig, trocken, sauber, biegesteif. Frei von trennenden Schichten und Substanzen, wie z. B. Sinterschichten, Versiegelungen, Bitumen, Öle, Fette oder Pflegemittel.

Geeignete Untergründe	Anforderung/Beschaffenheit	Grundierung mit BESTE BASIS
Anstriche (keine Epoxidanstriche)	festhaftend, wasserfest, angeschliffen.	-
Beton, Betonfertigteile	schalölfrei, mind. 3 Monate alt, frei von Bindemittelhaut.	+
Dekorputze (kunstharzgebunden)	erhärtet.	-
Dekorputze (mineralisch)	erhärtet.	+
Faserzementplatten	nach Herstellervorschrift befestigt.	+
FEINER FLÄCHENSPACHTEL	erhärtet.	-
Fliesen	intakt.	-

Untergründe und Vorbereitung

Gipsfaser-, Gipskartonplatten (GK)	nach Herstellervorschrift befestigt, (bei GK: Schnittkanten gehobelt).	+
Gipsputze	Mindestschichtdicke 10 mm, nicht nachgeglättet, mind. 2 Wochen alt.	+
Gipsbauplatten	abgefeigt und staubfrei.	+
Hartschaumplatten /Hartschaum-profile	bei extrudierten Platten Oberflächenhaut mit Drahtbürste aufrauen.	-
Hartschaumplatten (mörtel-kaschiert)	verwindungssteif und formstabil befestigt.	-
Holz, auch Spanplatten ab P3	mit WEISSES HAUS SPERRGRUND grundiert.	
MALERSPACHTEL	erhärtet, trocken, fest, staubfrei.	+
Mauerwerk (Ziegel-, Kalksand-stein, Poroton, Blähton)	abgefeigt und staubfrei.	-
Porenbeton	abgefeigt und staubfrei.	+
ROHBAUSPACHTEL INNEN	erhärtet, trocken, fest, staubfrei.	+
ROHBAUSPACHTEL AUSSEN	erhärtet, trocken, fest, staubfrei.	+
Tapeten	trocken, fest, staubfrei.	-
Zement-, Kalkzementputz	Mindestschichtdicke 10 mm, ausreichend erhärtet, nicht nachgeglättet, mind. 2 Wochen alt.	+

Legende: + = Grundierung erforderlich

- = Keine Grundierung erforderlich

Verarbeitung

Die Kartusche mit KARTUSCHENSCHNEIDER öffnen. Düse aufschrauben und in gewünschtem Durchmesser abschneiden.

Als Oberflächenfinish / Porenverschluss:

Spachtel porenfüllend auf der Oberfläche scharf abziehen.

Bei Anschlussfugen:

Fugenränder, z.B. Fliesensockel mit Klebeband abkleben. FÜLLSPACHTEL entlang der Kante füllend einbringen. Mit FUGEN-GLÄTTER in gewünschter Form abziehen.

Holzarbeiten:

Flächige Fehlstellen in Holz und Spanplatten mit WEISSES HAUS SPERRGRUND grundieren und trocknen lassen. Fehlstellen satt füllen und mit Spachtel abziehen. Nach Trocknen ggf. oberflächenglatt abschleifen.

Nach Trocknung können Grate abgeschliffen werden, anschließend entstauben.

Die maximale Schichtdicke darf bei flächigem Auftrag nicht über 4 mm und in Fugen nicht über 10 mm sein.

Wartezeiten für Folgearbeiten mit LUGATO-Produkten

Schichtdicke	Schleifen	Streichen
bis 0,5 mm	ca. 10 min	ca. 10 min mit Latexfarbe
bis 1,5 mm	ca. 4 h	ca. 2 h mit Latexfarbe / ca. 24 h mit Acrylfarbe
bis 3,0 mm	ca. 12 h	ca. 2 h mit Latexfarbe / ca. 24 h mit Acrylfarbe
bis 10,0 mm	ca. 48 h	ca. 48 h mit Latex- und Acrylfarbe

Produktdaten

Ergiebigkeit (310 ml)	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Verarbeitungstemperatur	5–25 °C.
Belastbarkeit	nach 7 Tagen.
Hautbildungszeit	ca. 5 Minuten.
Durchtrocknung	ca. 2–3 mm/Tag.
Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C.
Farbton	weiß.
Packungsgröße	310 ml.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Füllstoffe, organische Zusätze.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Kartusche (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)	
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei und trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Prüfzeugnisse



Bitte beachten

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern das Erhärten. Die Haftung und Verträglichkeit von Anstrichfarben ist vorher zu prüfen. Bewegungs- und Dehnungsfugen mit RISS- UND FUGEN-ZU oder BAD-SILICON WIE GUMMI schließen.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Frischen Spachtel mit Wasser und Seife entfernen, nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte auspressen, erhärten lassen und als Hausmüll entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

LUGATO