

# HAFTGRUNDIERUNG INNEN



Emmissionsarme Systemgrundierung für mineralische Untergründe.

## Produktleistung

- | Sichert die Haftung auf mineralischen Untergründen.
- | Ab 60 Minuten für Folgearbeiten nutzbar.
- | Gut roll- und streichbar.
- | Wasserbasiert, enthält keine zugesetzten Lösemittel.
- | Sehr emissionsarm (EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup>).

## Anwendungen

### Haftgrundierung

für die Untergrundvorbereitung auf mineralischen Untergründen vor Anwendung von MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO, DACHABDICHTUNG 1K, REPARATUR-DICHTMASSE 1K und FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K. Innen und Außen.



HAFTGRUNDIERUNG INNEN mit Pinsel oder anderem geeigneten Werkzeug, auf den Untergrund auftragen.

## Geeignete Untergründe und Vorbereitung

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Untergründe | Zementäre LUGATO Produkte, Beton, Zementputz, Kalk-Zementputz, Zementestrich, Ziegelmauerwerk.<br>Nur Innen: Fliesen, Glas, Gipskarton.                                                                                                                                                                           |
| Vorbereitung          | Für alle Untergründe gilt: ausreichend erhärtet, trocken bis mattfeucht (max. 6% Restfeuchte), tragfähig, griffig, eben, sauber, d.h. Schmutz, nicht festhaftende Teile, biologischem Bewuchs und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden.<br>Der Untergrund muss zwingend gereinigt werden! |

## Verarbeitung

|              |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verarbeitung | HAFTGRUNDIERUNG INNEN ggf. in ein Gefäß vorlegen.<br>Mit einer Fellrolle, Pinsel oder geeigneten Wischer HAFTGRUNDIERUNG INNEN homogen auftragen. |
| Reinigung    | Flüssig > mit Wasser<br>Ausgehärtet > mit MULTIFUNKTIONS-REINIGER                                                                                 |

## Produktdaten

|                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbrauch                       | ca. 100 ml/m <sup>2</sup> , auf nichtsaugendem Untergrund.<br>ca. 150 ml/m <sup>2</sup> , auf saugendem Untergrund.<br>Bis 300 ml/m <sup>2</sup> , auf saugendem, porigen und rauen Untergrund.                             |
| Ergiebigkeit 1 l                | ca. 6,5–10 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe                           | hellblau.                                                                                                                                                                                                                   |
| Verarbeitungstemperatur         | +5 °C bis +35 °C (mind. 3 °C über dem Taupunkt).                                                                                                                                                                            |
| Untergrundtemperatur            | +5 °C bis +60 °C (mind. 3 °C über dem Taupunkt).                                                                                                                                                                            |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 0 bis 75 %.                                                                                                                                                                                                                 |
| Untergrundrestfeuchte           | trocken bis mattfeucht.                                                                                                                                                                                                     |
| Wartezeit für Folgebeschichtung | ca. 60 Minuten.                                                                                                                                                                                                             |
| Inhaltsstoffe                   | wässrige Acrylatdispersion.                                                                                                                                                                                                 |
| Produkteigenschaften            | Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 <sup>PLUS</sup> für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a> ). Ohne zugesetzte organische Lösemittel. |
| Packungsgrößen                  | 1 l.                                                                                                                                                                                                                        |
| Lagerfähigkeit                  | originalverpackt mind. verwendbar bis s. Etikett. Trocken, luftdicht, kühl und frostfrei lagern. Die direkte Sonneneinstrahlung muss auch auf der Baustelle vermieden werden.                                               |

## Bitte beachten

! Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. HAFTGRUNDIERUNG INNEN kann durch äußere Bedingungen wie direkter Sonneneinstrahlung und aufgeheizte Untergründe beeinflusst werden.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

