LUGATO PROTEKT

HAFTGRUNDIERUNG

Schnelle Grundierung zur Haftoptimierung auf mineralischen, bitumenhaltigen und Metall-Untergründen.

Produktleistung

- Sichert die Haftung auf mineralischen, bitumenhaltigen und Metall-Untergründen.
- Bereits ab 15 Minuten für Folgearbeiten nutzbar.
- Roll- und streichbar, kein spritzen.
- Ab 5 °C verarbeitbar.

Anwendungen

Haftgrundierung

1. für mineralische und metallische Untergründe vor dem Auftragen von DACHABDICHTUNG 1K, MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO, FLÜSSIGBESCHICHTUNG 1K und REPARATUR-DICHTMASSE 1K.
2. vermindert das Risiko der Vergilbung auf bituminösen Untergründen.
3. als füllende Kratz- und Lunkerspachtelung zum Porenverschluss auf zementären Untergründen.

Außen.

HAFTGRUNDIERUNG mit Fellrolle oder Pinsel auf den Untergrund auftragen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	Zementäre LUGATO Produkte, Beton, Zementputz, Kalk-Zementputz, Zementestrich, Fliesen , Metalle z. B.: Aluminium, Edelstahl, Eisen, Kupfer, Stahl, Stahlblech, verzinkter Stahl, Zink, Elastomerbitumen (z. B. aus PYE).
Untergrundanforderungen	ausreichend erhärtet, Trocken bis mattfeucht (max. 6 % Restfeuchte), tragfähig, griffig, eben, sauber, d. h. | frei von trennenden Substanzen z. B. Öle, Fette, Wachse, Imprägnierungen, Pflegemittel. | frei von nichthaftenden Teilen z. B. Staub, Splitt, Sand etc. | frei von organischem Bewuchs, z. B. Moose und Flechten. | frei von trennenden Schichten, z. B. Anstriche, Versiegelungen, Patina.
Untergrundvorbereitung	Blasen öffnen und egalisieren. Der Untergrund muss zwingend gereinigt werden! Metalle mit MULTIFUNKTIONS-REINIGER säubern und entfetten.

Verarbeitung

Verarbeitung	HAFTGRUNDIERUNG ggf. in ein Gefäß vorlegen. Mit Fellrolle oder Pinsel homogen auftragen. Für eine Kratz- und Lunkerspachtelung HAFTGRUNDIERUNG auf den Untergrund vorlegen und sofort mit geeignetem Glätter aufkratzen.
Reinigung	Werkzeuge mit MULTIFUNKTIONS-REINIGER säubern.

Produktdaten

Verbrauch	100 –350 ml/m² (in Abhängigkeit von Untergrundbeschaffenheit und Anwendung).
Ergiebigkeit 1 l	ca. 3–10 m².
Farbe	Farblos.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C.
Untergrundtemperatur	+5 °C bis +60 °C (mind. 3 °C über dem Taupunkt).
Wartezeit für Folgebeschichtung	mind. 15 Minuten.
Inhaltsstoffe	Kunststoffe, Lösemittel.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken, luftdicht, frostfrei und kühl lagern. Die direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Bitte beachten

| HAFTGRUNDIERUNG kann durch äußere Bedingungen wie direkter Sonneneinstrahlung und aufgeheizte Untergründe beeinflusst werden. Unter den beschriebenen Bedingungen ist der doppelte Verbrauch des verwendeten Haftgrundes empfehlenswert.

Für Untergründe aus Kunststoff (Bauteile und Bahnen) HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF verwenden.

Arbeitssicherheit:

Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

UFI: 59GG-U74K-286H-FGCN

Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

LUGATO PROTEKT