

# ROHBAUSPACHTEL INNEN



Pour lisser et aplanir les ouvrages de maçonnerie bruts et ultérieurement les peindre, revêtir de papier peint ou de carrelage.

## Caractéristiques du produit

- | Enduit synthétique de surface lissant sur ouvrages de maçonnerie bruts.
- | Se lisse facilement comme un enduit au plâtre, mais plus résistant.
- | Adapté pour des couches minces de 2 mm pour application ultérieure de peinture, de papier peint ou de carrelage.
- | S'applique en une opération en couches jusqu'à 20 mm et lissables jusqu'à 0,5 mm, couches jusqu'à 50 mm pour les trous et les saignées.
- | Durcit rapidement Peut être peint, recouvert de papier peint ou de crépi, p. ex. avec WEISSES HAUS, au bout de 24 heures.

## Utilisations

1. Comme enduit de surface lissant sur ouvrages de maçonnerie bruts.
2. Pour colmater les trous, les saignées et les passages de tuyaux.

Usage intérieur.



Se lisse facilement comme un enduit au plâtre, mais plus résistant.

## Préparation du support

<b>Adaptés</b>	Ouvrage de maçonnerie, béton, béton poreux, crépi, panneaux légers en laine de bois.
<b>Propriétés</b>	Cohésifs, sans fissures, propres, secs, exempts d'impuretés gênant l'adhérence comme de l'huile de coffrage.
<b>Préparation</b>	Retirer les morceaux qui se détachent, et la poussière, les papiers peints, la colle de papier peint, les peintures. Tous les supports (sauf le béton) doivent être apprêtés avec BESTE BASIS.

## Mise en œuvre



**1** **Sous-couche** : appliquer BESTE BASIS sur toute la surface à la brosse et laisser sécher pendant env. 3 à 4 heures.



**2** Appliquer ROHBAUSPACHTEL INNEN au lissoir en acier.



**3** Au bout de 20 à 50 minutes, travailler la surface au lissoir éponge et un peu d'eau par mouvements circulaires.



**4** Pour obtenir une surface lisse, aplanir une nouvelle fois au lissoir en acier (non nécessaire avant la pose de carrelage). Nettoyer les outils à l'eau.

**Mélanger** : Mélanger le contenu du sac (20 kg) dans 7 à 8 l d'eau propre. Au bout d'env. 3 minutes, mélanger une nouvelle fois. Mélanger uniquement la quantité de matériau pouvant être appliquée en l'espace de 30 minutes.

## Caractéristiques du produit

<b>Consommation</b>	1 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur de couche.
<b>Rendement (20 kg)</b>	4 m <sup>2</sup> pour une couche d'env. 5 mm d'épaisseur.
<b>Température de mise en œuvre</b>	5-30 °C.
<b>Temps de mise en œuvre (vie en pot)</b>	env. 30 minutes.
<b>Épaisseurs de couche</b>	plane : 2-20 mm; peut être étirée jusqu'à 0,5 mm ; pour les trous et les saignées : jusqu'à 50 mm.
<b>Attente jusqu'aux travaux suivants</b>	24 heures (pour couches jusqu'à 5 mm d'épaisseur); 3 jours (pour couches jusqu'à 20 mm d'épaisseur).
<b>Résistance à la flexion et à la compression (28 jours)</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> / ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> .

## Caractéristiques du produit (suite)

Composition	Ciment normalisé, plâtre spécial, sables siliceux fractionnés, additifs synthétiques, adjuvants organiques.
Environnement	Très faibles émissions <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> R).
Conditionnement	20 kg, 4 kg.
Durée de stockage	Dans son emballage d'origine, pendant env. 18 mois. Stocker au sec.

Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d'humidité relative.

## À noter

- ! Avant de poser du carrelage, p. ex. dans les douches, appliquer une couche d'étanchéification de DUSCHABDICHTUNG sur les surfaces traitées au ROHBAUSPACHTEL exposées à l'eau.
- ! Pour une application en couche mince dans les zones sèches, p. ex. sur des plaques de plâtre renforcées de fibres, plaques de plâtre et de placoplâtre, il est recommandé d'utiliser LUGATO MALERSPACHTEL.
- ! Les températures élevées accélèrent le durcissement et les températures basses le ralentissent.

### Sécurité au travail :



Danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet [www.lugato.de](http://www.lugato.de) en allemand.

**Élimination :** mélanger les restes à de l'eau, laisser durcir. Jeter aux déchets ménagers ou aux gravats de chantier (code déchets en Allemagne : 170107). Recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est l'engagement volontaire à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

**Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !**

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

## Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez [www.lugato.de](http://www.lugato.de) ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



## Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,  
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Version 06/2017

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht