

LUGATO

BESTE BASIS Konzentrat



Apprêt avec action en profondeur pour enduits, crépis, colles et mortiers de ragréage. Nécessaire sur tous les supports absorbants, p.ex. matériaux à base de plâtre.

Caractéristiques du produit

- | Apprêt concentré en granulés sans solvants à double rayon d'action.
- | Économique car diluable à 1 : 1 dans l'eau.
- | Pénètre en profondeur dans les matériaux.
- | Régule la capacité d'absorption des matériaux de construction.
- | Sèche rapidement, transparent une fois sec.
- | Prolonge la durée de mise en œuvre et donc la durée de reprise des produits appliqués ensuite.
- | Améliore l'adhérence des enduits, des crépis, des colles, des mortiers de ragréage, des mastics muraux, des papiers peints.
- | Pour sols, murs et plafonds. Pour l'intérieur et l'extérieur.
- | Très faibles émissions (EMICODE EC 1), donc particulièrement approprié pour les espaces intérieurs.



Apprêter un crépi absorbant avant les travaux suivants, p.ex. application de peinture.

Supports et préparation

Supports appropriés	Chapes en anhydrite, béton, plaques de plâtre renforcées de fibres ou non, plaques de placoplâtre, enduits de plâtre, chapes chauffées (liées à l'anhydrite ou au ciment), parquets, ouvrages de maçonnerie en briques silico-calcaires, enduits de ciment allongé ou de ciment, béton poreux, panneaux de particules, panneaux d'OSB, chapes de ciment. Respecter les indications d'application d'apprêt du produit LUGATO qui sera appliqué juste après : produits d'étanchéité, colles à carrelage, mortiers de ragréage, mastics muraux, enduits, enduits en résine synthétique.
Propriétés	Absorbants, propres, porteurs, non friables, secs, dépourvus de saletés pouvant nuire à l'adhérence.
Préparation	Gratter les surfaces friables jusqu'au support sain. Enlever la poussière.

Mise en œuvre



Diluer l'apprêt concentré BESTE BASIS dans l'eau dans un rapport de 1:1.



Appliquer dilué à la brosse à encoller ou au pinceau. Éviter les flaques ou les coulures. N'appliquer que la quantité de BESTE BASIS nécessaire pour ne pas former un film brillant.

Données du produit

Consommation	env. 50-100 ml de produit non dilué par m ² de matériau, en fonction de la capillarité du support.
Rendement	50-100 m ² (5 l) ; 10-20 m ² (1 l).
Température de mise en œuvre/ du support	5-30 °C.
Temps de séchage	1 à 4 heures.
Environnement	Ne contient pas de solvants. Très faibles émissions (EMICODE EC 1).
Composition	Dispersion synthétique, agent antimoussant, conservateur (contient de la benzisothiazolinone (BIT). Peut provoquer des réactions allergiques.).
Conditionnement	5 l, 1 l.
Durée de stockage	Dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur l'étiquette. Stocker à l'abri du gel. Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d'humidité relative.

Attention

- | Protéger les surfaces voisines des projections.
- | Protéger les surfaces traitées du gel et de la pluie jusqu'au séchage total.

Sécurité au travail :



Attention

Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mélange de : 5-Chlor-2-méthyl-2H-isothiazol-3-on et 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette. À conserver hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Éliminer le contenu/ récipient selon les prescriptions locales et nationales.

UFI: 2K25-XTE5-HG2H-JM4A

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
l'import / service commercial Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel. +41 62 288 61 11
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 06/2026

LUGATO