

DRAUF + SITZT WASSERDICHT



Mit einem Produkt abdichten und Fliesen kleben.

Produktleistung

- | DRAUF + SITZT WASSERDICHT ist ein spezieller Dispersionsfliesenkleber.
- | Wasserdicht, wasserfest und klebkraftig.
- | Standfest und hoch flexibel.
- | Für das perfekte Kleben von Fliesen und Platten und zum Abdichten gegen Wasser.
- | Als Fertigprodukt keine Materialverluste, exakt kalkulierbar.
- | In D2TE-Qualität der EN 12004.
- | Geprüft nach ZDB-Merkblatt.

Anwendungen

1. Zum Kleben auch großformatiger Fliesen (Steingutfliesen bis 20 x 30 cm) in privaten Nassräumen, z. B. in Duschen, Waschküchen, an Wand und Boden. Natürlich auch im Trockenbereich.
2. Zum Abdichten nachstehend aufgeführter Untergründe mit anschließender Fliesenklebung.

Innen.



Fliesen im Bad wasserdicht kleben.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Fliesenbeläge	Steingutfliesen bis 20 x 30 cm, Steinzeugfliesen bis 15 x 15 cm (nur an der Wand), Mosaik, Riemchen.
Geeignete Untergründe	Beton, Putz, Mauerwerk, Porenbeton, Gipskarton-, Gipsfaser-, Gipsbauplatten, Faserzementplatten, Spanplatten (ab P3, P5, P7; früher: Typ V100), OSB-Platten (OSB 3, OSB 4), alte Wandfliesen, festhaftende Anstriche, Hartschaum, LUGATO Ausgleich- und Spachtelmassen.
Untergrundbeschaffenheit	eben, tragfähig, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen. Beton muss 3 Monate, Zement-/Kalkzementputze, Zementestriche müssen mindestens 2 Wochen alt sein.
Untergrundvorbereitung	Tapeten, Tapetenkleister, Leim- und Kalkfarben entfernen. Gipsputz, Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipsbauplatten, Faserzement- und Spanplatten mit BESTE BASIS grundieren. Spanplatten (Minstdicke: 19 mm (Wand), 22 mm (Boden)) in Nut und Feder verleimen. Mit Lattenrost verschrauben (Lattenabstand senkrecht und waagrecht max. 50 cm). Kleben von neuen Steingutfliesen auf alten Fliesen: Klebstoff sehr dünn mit Stahlglätter auf die alten Fliesen aufziehen und trocknen lassen.
Ausgleichen von Unebenheiten	am Boden mit FLIEST & FERTIG SCHNELL, an der Wand mit ROHBAUSPACHTEL INNEN.

Verarbeitung



1

Abdichten in Nassräumen:
in den Eckfugen LUGATO
DICHTUNGSBAND einbetten
und nochmals überspachteln.



2

**DRAUF + SITZT WASSER-
DICHT** mit Stahlglätter
ganzflächig ca. 1 mm dick
aufspachteln. Spachtelschicht
über Nacht trocknen lassen.



3

Fliesen kleben:
**DRAUF + SITZT WASSER-
DICHT** mit Zahnkelle aufziehen
und durchkämmen (Zahnung
siehe Tabelle).



4

Fliesen innerhalb von 30
Minuten einschieben und
ausrichten. Werkzeug mit
Wasser reinigen.

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Fliesen- und Plattenformat und Zahnung der Zahnkelle

Fliesen- und Plattenformat/ Kantenlänge	Zahnung der Zahnkelle	Verbrauch	Ergiebigkeit von 6 kg DRAUF + SITZT WASSERDICHT
bis 5 cm	3 x 3 x 3 mm	ca. 1,1 kg/m ²	ca. 5,5 m ²
5-15 cm	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,6 kg/m ²	ca. 3,8 m ²
10-20 cm	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,1 kg/m ²	ca. 2,9 m ²
Beim Spachteln für Abdichtungen; 1 mm Schichtdicke	-	ca. 1,4 kg/m ²	ca. 4,3 m ²

Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Offene Zeit	30 Minuten.
Korrigierzeit	20 Minuten.
Wartezeit bis zum Ausfugen mit LUGATO Produkten	an der Wand nach 1 Tag, am Boden frühestens nach 3 Tagen.
Belastbarkeit	nach 7 Tagen.
Haftzugfestigkeit (nach DIN EN 1348, Steingutfliesen)	>1,0 N/mm ² bei jeder Lagerungsart.
Brandverhalten	Klasse E.
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, calcitische Füllstoffe, Entschäumer, Verdickungs-, Netz-, Filmbildehilfs-, Konservierungsmittel.
Packungsgröße	6 kg
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Prüfzeugnisse

- | Prüfung als D2TE-Kleber nach EN 12004 durch die MPA Dresden.
- | Prüfung nach ZDB-Merkblatt „Prüfung von Abdichtungsstoffen und Abdichtungssystemen 09/1995“ durch die MPA Dresden.

 0767	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 05 1531	
<small>EN 12004:2007+A1:2012</small> Dispersionsklebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten, innen <small>EN 12004:D2TE</small>	
Brandverhalten:	Klasse E
Haftscherfestigkeiten Trocken-/Warmlagerung/ erhöhte Temperatur:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftfestigkeit Wasser- lagerung:	≥ 0,5 N/mm ²
Offene Zeit:	≥ 0,5 N/mm ² (30 Min.)
Abrutschen:	≤ 0,5 mm
Gefährliche Substanzen:	s. Sicherheitsdatenblatt

- | Die Leistungserklärung kann bei Bedarf angefordert oder im Internet unter www.lugato.de heruntergeladen werden.

Bitte beachten

Dispersionsgebundene Fliesenklebstoffe erhärten langsamer als zementgebundene Fliesenklebstoffe. Natursteinplatten, z. B. Marmor, mit LUGATO MARMOR + GRANIT KLEBER kleben. Zum Kleben von Fliese auf Fliese am Boden oder auf andere dichte Untergründe SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL verwenden.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE D2. Klebstoff mit Wasser und Seife entfernen. Wenn Klebstoff in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen.

Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 04/2015

LUGATO
Fürs Leben gemacht