LUGATO

# ALLES-IN-EINEM BELAGSKLEBSTOFF




Gebrauchsfertiger Mehrbereichsklebstoff für das Kleben handelsüblicher Design- und Textilbeläge.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Produkttechnologie von WAKOL

## Produktleistung

- Kleine Gebindegröße und somit ideal für Ausbesserungen und Reparaturen.
- Sichere und leichtgängige Verarbeitung.
- Kurze Ablüftezeit.
- Mit langer Einlegezeit.
- Fußbodenheizung und Stuhlrollen geeignet.

## Anwendungen

Zum Kleben von

1. PVC-Designbelägen (LVT-Belägen).
2. CV- und PVC-Belägen.
3. Kautschukbelägen.
4. Textilbelägen mit Vlies-, Latexschaum-, synthetischem Zweit- oder Juterücken.
5. Nadelvliesbelägen.
6. Gewebten Textilbelägen.

Auf saugfähigen und nichtsaugenden Untergründen in Wohn- und Objektbereichen.
Am Boden. Innen.



Perfekte Ergebnisse für Design- und Textilbeläge.

## Untergründe und Vorbereitung

**Für alle geeigneten Untergründe gilt:** eben, tragfähig, trocken, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen wie z. B. Staub, Bitumen, Fette und Pflegemittel. Frei von trennenden Schichten wie z. B. Sinterschichten, Anstriche und Versiegelungen. Saugende und gipsgebundene Untergründe mit UNIVERSAL-GRUNDIERUNG grundieren. Risse mit 2K-RISSVERGUSSHARZ schließen. Unebenheiten mit BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL ausgleichen.

| Geeignete Untergründe | Anforderung/Beschaffenheit/Vorbereitung | Grundierung mit UNIVERSAL-GRUNDIERUNG | Klebeverfahren für Designbeläge | Klebeverfahren für Textilbeläge |
|---|---|---|---|---|
| Anhydritestriche | belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach der Herstellung der Fall, abgeschliffen, abgesaugt. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/. | + | NK | HK |
| Beton | mind. 3 Monate alt, frei von Bindemittelhaut. | + | NK | HK |
| Bodenbeschichtungen (kunstharzgebunden) | wasserfest. | + | HK | HK |
| Bodenspachtelmassen | nach Herstellerangaben aufgebracht und belegereif. | + | NK | HK |
| Fliesen | ausgeglichen mit BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL. | + | NK | HK |
| Gussasphalt, mind. GE 10/ IC 10 | ausgeglichen mit BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL. | + | NK | HK |
| Heizestrich, anhydritgebunden | belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach der Herstellung der Fall, abgeschliffen, abgesaugt. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/. | + | NK | HK |
| Heizestrich, zementgebunden | ausreichend erhärtet, belegereif (1,8 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufräsen. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/. | + | NK | HK |
| elek. Heizmatten | mind. 10 mm Systemhöhe ausgeglichen mit FLIESST & FERTIG EXTRA. | + | NK | HK |
| Holzdielen | ausgeglichen mit NEU AUF ALT!. | + | NK | HK |
| Linoleum | Imprägnierungen und Pflegemittel gründlich entfernen, ggf. anschleifen. | + | HK | HK |
| OSB 3 und OSB 4, Spanplatten P3, P5 und P7 | Mindeststärke von 22 mm, in Nut und Feder verleimt, alle 50 cm am Untergrund verschraubt. Palettenstöße und Befestigungspunkte abgespachtelt. | + | NK | HK |
| PVC-Beläge | fest verklebt, gründlich gereinigt. | - | HK | HK |
| Trockenestriche | nach Herstellervorschrift verlegt, Plattenstöße und Befestigungspunkte abgespachtelt. | + | NK | HK |
| Zementestriche | ausreichend erhärtet, belegereif (1,8 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufräsen. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/. | + | NK | HK |

Legende: NK = Nassklebeverfahren + = Grundierung erforderlich
HK = Haftklebeverfahren - = Keine Grundierung erforderlich

## Klebstoff ablüften lassen

**Saugfähige Untergründe (Nassklebeverfahren):** Bei elastischen Belägen wie z. B. bei PVC ist der richtige Einlegezeitpunkt erreicht, wenn eine leichte Hautbildung zu erkennen ist und diese beim Drücken auf den Klebstoff reißt und den Finger benetzt.

**Nichtsaugende Untergründe (Haftklebeverfahren):** Nach ca. 10–30 min. ist der Klebstoff komplett abgelüftet. Die Oberfläche ist nun spürbar klebrig.

## Verarbeitung: Verlegen von Designbelägen

Den Klebstoff sowie den Belag vor Verlegung auf Raumtemperatur temperieren.




Den Designbelag vor Verlegung trocken auslegen und ggf. passend zuschneiden.




Den Arbeitsbereich auf etwa 2–3 Belagsbreiten begrenzen. Durch eine gezogene Markierung kann ein sauberes Arbeiten gewährleistet werden.




Vor Gebrauch gut aufrühren. Klebstoff mit geeigneter Zahnung gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Klebstoffnester vermeiden.




Bodenbelag nach einer Ablüftezeit von 10–30 Min. vollflächig einlegen.




Diesen Vorgang bis zur Fertigstellung wiederholen.

## Verarbeitung: Verlegen von Textilbelägen

Den Klebstoff sowie den Belag vor Verlegung auf Raumtemperatur temperieren.




Den Teppichbelag im Raum glatt auslegen.




Den Teppich über die Breite bis zur Hälfte vorsichtig zurückschlagen und den Untergrund sowie die Rückseite des Belages gründlich absaugen. Der Teppich darf beim Zurückschlagen nicht verrutschen ggf. den Teppich beschweren.

## Verarbeitung (Fortsetzung)




Den Klebstoff auf den Boden geben...




...und mit der passenden Spachtelzahnung gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Klebstoffnester vermeiden.




Den zurückgeschlagenen Teppich in das Klebstoffbett einlegen und mit einem geeigneten Werkzeug gut anreiben, besonders am Rand- und Nahtbereich. Diesen Vorgang nun auch mit der anderen Hälfte wiederholen.




Den Rand mit einem Teppichmesser passgenau zuschneiden.

## Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Spachtelzahnung.

| Belag | Spachtelzahnung | Verbrauch | Ergiebigkeit von 1 kg ALLES-IN-EINEM BELAGS-KLEBSTOFF |
|---|---|---|---|
| CV-Beläge | TKB A1 | 250–280 g/m² | ca. 4 m² |
| PVC-Designbeläge (LVT-Beläge), homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, Kautschukbeläge, Beläge mit Schaumrücken | TKB A2 | 300–350 g/m² | ca. 3 m² |
| Textilbeläge, Webbeläge, Nadelvlies mit feinem Rücken | TKB B1 | 400–450 g/m² | ca. 2,3 m² |
| Textil- und Webbeläge mit grober Rückenstruktur, Nadelvlies mit grobem Rücken | TKB B2 | 500–550 g/m² | ca. 2 m² |

| | |
|---|---|
| Ablüftezeit | ca. 10–30 Minuten (bei Designbelägen), ca. 5–20 Minuten (bei Textilbelägen), abhängig von Spachtelzahung, Untergrund und Belag. |
| Einlegezeit | ca. 20–30 Minuten, je nach Raumtemperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes. |
| Verarbeitungstemperatur | 15–25 °C. |
| Temperaturbeständigkeit nach Abbindung | bis max. 50 °C. |
| Begehbarkeit | nach 8 Stunden. |
| Belastbarkeit | nach 2 Tagen. |
| Inhaltsstoffe | Kunstharzdispersionen, Konservierungsmittel, Füllstoffe. |

## Produktdaten (Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| Produkteigenschaften | Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1PLUS für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel. |
| Lagerfähigkeit | originalverpackt mindestens verwendbar bis: siehe Eimeraufdruck. Nicht unter +5 °C aufbewahren, frostempfindlich. |

## Bitte beachten

I Angaben des Belagherstellers beachten. Frische Verunreinigungen können mit Wasser entfernt werden.

**Arbeitssicherheit:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Verschmutzungen mit Wasser und Seife entfernen. Nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Enthält 1,2-Benzisothiazolon, Gemisch aus Chlormethylisothiazolon und Methylisothiazolon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026

LUGATO