LUGATO

TEPPICH- & PVC-FIXIERER

Haftstarke Klebfixierung für Textil- & PVC-Beläge.
Lässt sich einfach und ohne Rückstände entfernen.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Produkttechnologie von WAKOL

Produktleistung

- Gebrauchsfertige Spezialfixierung für die vollflächige Befestigung von Teppich- und PVC-Belägen.
- Leichtgängig zu verarbeiten.
- Verhindert das Rutschen sowie das Entstehen von Wellen oder Beulen im Belag.
- Fußbodenheizung und Stuhlrollen geeignet.
- Kann mit Wasser einfach vom Untergrund wieder entfernt werden.

Anwendungen

Zum Fixieren von

1. Textilbelägen mit Latexschaum- oder synthetischem Zweitrücken.
2. CV-Belägen mit PVC Schaum- oder Vliesrücken.

Auf saugfähigen und nichtsaugenden Untergründen im Wohnbereich.
Am Boden. Innen.

Vollflächig fixierter Teppichbelag, hält wie geklebt.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle geeigneten Untergründe gilt: eben, tragfähig, trocken, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen wie z. B. Staub, Bitumen, Fette und Pflegemittel. Frei von trennenden Schichten wie z. B. Sinterschichten, Anstriche und Versiegelungen. Saugende und gipsgebundene Untergründe mit UNIVERSAL-GRUNDIERUNG grundieren. Risse mit 2K-RISSVERGUSSHARZ schließen. Unebenheiten mit GLÄTT- & FEINSPACHTELMASSE ausgleichen.

Geeignete Untergründe	Anforderung/Beschaffenheit/Vorbereitung	Grundierung mit UNIVERSAL-GRUNDIERUNG
Anhydritestriche	belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach der Herstellung der Fall, abgeschliffen, abgesaugt. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.	+
Anstrich	wasserfest, mind. 28 Tage alt.	-
Beton	mind. 3 Monate alt, frei von Bindemittelhaut.	+
Bodenbeschichtungen (kunstharzgebunden)	wasserfest.	-
Fliesen	ausgeglichen mit GLÄTT- & FEINSPACHTELMASSE.	+
Gussasphalt, mind. GE 10/ IC 10	ausgeglichen mit GLÄTT- & FEINSPACHTELMASSE.	+
Heizestrich, anhydritgebunden	belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach der Herstellung der Fall, abgeschliffen, abgesaugt. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungs-hilfen/trocknungsrechner/.	+
Heizestrich, zementgebunden	ausreichend erhärtet, belegereif (1,8 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufräsen. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.	+
elek. Heizmatten	mind. 10 mm Systemhöhe ausgeglichen mit FLIESST & FERTIG EXTRA.	+
Holzdielen	ausgeglichen mit NEU AUF ALT!.	+
Klebstoffreste	ausgeglichen mit GLÄTT- & FEINSPACHTELMASSE.	+
Kunstharzgebundene Steine	fest verklebt.	-
OSB 3 und OSB 4, Spanplatten P3, P5 und P7	Mindeststärke von 22 mm, in Nut und Feder verleimt, alle 50 cm am Untergrund verschraubt. Palettenstöße und Befestigungspunkte abgespachtelt.	+
Parkett	versiegelt, nicht geölt, gründlich gereinigt.	-
PVC-Beläge	fest verklebt.	-
Trockenestriche	nach Herstellerangaben verlegt, abgesaugt, Plattenstöße und Befestigungspunkte abgespachtelt.	+
Zementestriche	ausreichend erhärtet, belegereif (1,8 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufräsen. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.	+

Legende: + = Grundierung erforderlich
- = Keine Grundierung erforderlich

Verarbeitung

Den Bodenbelag im Raum glatt auslegen.

Den Belag über die Breite bis zur Hälfte vorsichtig zurückschlagen und den Untergrund sowie die Rückseite des Belages gründlich absaugen. Der Belag darf beim Zurückschlagen nicht verrutschen, ggf. den Belag beschweren.

TEPPICH- & PVC-FIXIERER z. B. mit einer Veloursrolle vollflächig auftragen und ablüften lassen.

Den zurückgeschlagenen Belag nach der Ablüftezeit in die Fixierung einlegen und mit einem geignetem Werkzeug gut anreiben. Diesen Vorgang nun auch mit der anderen Hälfte wiederholen.

Zum Schluss den Rand mit einem Teppichmesser passgenau zuschneiden.

Wiederaufnahme des Bodenbelags

Wasserdurchlässige Beläge mit einer Spülmittellösung (1 l Spülmittel auf 10 l Wasser) tränken.

Den Belag nach etwa 30 Minuten Einwirkzeit abziehen, ggf. in schmale Streifen schneiden.

Fixierungsreste mit der Spülmittellösung einweichen und nach etwa 30 Minuten mit einem Spachtel abschaben.

Hinweis: Wasserundruchlässige Beläge wie z. B. PVC zum Entfernen in schmale Streifen schneiden und abziehen. Fixierungsreste können dann mit einer Spülmittellösung entfernt werden.

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Spachtelzahnung.

Belag	Werkzeug	Verbrauch	Ergiebigkeit von 6 kg TEPPICH- & PVC-FIXIERER
Textilbeläge mit Schaumrücken, CV-Beläge, PVC	Veloursrolle	200 g/m²	ca. 30 m²
Textilbeläge mit synthetischem Zweitrücken, CV-Beläge mit Vliesrücken	Zahnspachtel TKB A2	300 g/m²	ca. 20 m²

Ablüftezeit (auf saugfähigen Untergründen)	ca. 10–20 Minuten.
Ablüftezeit (auf nichtsaugenden Untergründen)	ca. 45–60 Minuten.
Einlegezeit	ca. 20–30 Minuten, je nach Raumtemperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Verarbeitungstemperatur	15–25 °C.
Temperaturbeständigkeit nach Abbindung	bis max. 50 °C.
Begehbarkeit	nach 8 Stunden.
Belastbarkeit	nach 1 Tag.
Inhaltsstoffe	Polyacrylatdispersionen, organische Zusätze, Konservierungsmittel, Füllstoffe, Naturharz.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1PLUS für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel. GISCODE D1.
Packungsgrößen	6 kg, 3 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mindestens verwendbar bis: siehe Eimeraufdruck. Nicht unter +5 °C aufbewahren, frostempfindlich.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

! Frische Verunreinigungen können mit Wasser entfernt werden. Eventuell können nach Wiederaufnahme des fixierten Belages Farb- oder Formveränderungen des Untergrundes auftreten.

Arbeitssicherheit: Nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.
Enthält 1,2-Benzisthiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026