LUGATO

PARKETTKLEBSTOFF



Colle spéciale prête à l'emploi pour collage en plein de parquet et de lames en bois massif.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Produkttechnologie von wakol

Caractéristiques du produit

- Pour la pose fiable de parquets de tous types.
- Optimise le confort de l'habitation, par exemple en réduisant les bruits de pas.
- Augmente la capacité de résistance.
- Long temps de pose.
- Convient pour le chauffage par le sol et les roulettes de chaises.

Utilisation

Pour coller :

1. le parquet multicouche.
2. le parquet massif.
3. le parquet à l'anglaise.
4. le parquet massif à lames larges (jusqu'à 14 cm de largeur).
5. le parquet en liège avec âme en bois.

Sur supports absorbants et non absorbants dans les logements et les locaux publics.
Usage intérieur.



Pièce en parquet bois et plinthes moulurées.

Supports et préparation

Tous les supports appropriés : doivent être plans, cohésifs, secs, sans fissures ni impuretés gênant l'adhérence comme la poussière, le bitume, les graisses et les produits d'entretien. Sans couches gênant l'adhérence comme les couches de frittage, les peintures et les couches de vitrifiant. Colmater les fissures avec 2K-RISS-VERGUSSHARZ. Égaliser les irrégularités avec BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL (couche d'au moins 3 mm d'épaisseur).

Supports adaptés	Exigence/propriétés/préparation
Chapes en anhydrite	Prêtes pour la pose (0,3 % CM), en général au bout de 4 semaines après coulée, poncées, aspirées. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.
Béton, éléments préfabriqués en béton	Coulé il y a au moins 3 mois, sans peau de liants.
Masses à spatuler	Appliquées selon les instructions du fabricant et prêtes pour la pose.
Carrelages	Solidement collé, jointoyé.
Asphalte coulé, au moins GE 10/IC 10	Refroidi, sablé, égalisé avec BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL.
Chape chauffée, liée à l'anhydrite	Prête pour la pose (0,3 % CM), en général au bout de 4 semaines après coulée, poncée, aspirée. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.
Chape chauffée, liée au ciment	Suffisamment durcie, prête pour la pose (1,8 % CM), en général au bout de 4 semaines après la coulée, une chape avec enduit lisse doit être fraisée. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.
Nattes chauffages électriques	Système égalisé sur min. 10 mm en hauteur, égalisé avec FLIESST & FERTIG EXTRA.
Lames de bois brut	Non peintes, lames assemblées par fausse languette, vissées, égalisées avec NEU AUF ALT!.
Terrazzo, blocs en pierre naturelle, blocs en béton.	Éliminer soigneusement les produits imperméabilisants et les détergents, fraiser la surface, le cas échéant.
OSB 3 et OSB 4, panneaux de particules P3, P5 et P7	Épaisseur min. 22 mm, collés en assemblage languettes et rainures, vissés au support tous les 50 cm. Chants des panneaux et points de fixation lissés.
Chapes sèches	Posées selon les consignes du fabricant, pas de parquet en bois massif.
Chapes de ciment	Suffisamment durcies, prêtes pour la pose (1,8 % CM), en général au bout de 4 semaines après la coulée, une chape avec enduit lisse doit être fraisée. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.

Mise en œuvre

Amener la colle ainsi que le revêtement à température ambiante avant de procéder à la pose.



Laisser le parquet sécher avant la pose, le cas échéant, le couper aux dimensions souhaitées. Restreindre la zone de travail à env. 2 à 3 largeurs de lame. Tracer une marque pour permettre de travailler proprement.



Verser PARKETTKLEBSTOFF sur le support.

Mise en œuvre (suite)



À l'aide d'une spatule crantée appropriée, étaler uniformément PARKETTKLEBSTOFF. Éviter la formation d'amas de colle.



Poser le parquet et appuyer fermement dessus.



Ce faisant, veiller à respecter un écartement régulier d'au moins 1 cm par rapport au mur. Ne pas mettre de colle dans les joints.



Répéter cette opération jusqu'à la fin.

Remarque : la colle réagit au contact de l'humidité dans l'air. Lors des pauses, fermer le seau. Si une peau se forme, il faut l'enlever avant de continuer les travaux.

Caractéristiques du produit

Consommation, rendement, en fonction de la denture de la spatule.

Revêtement	Denture de la spatule	Consommation	Rendement pour 9 kg de PARKETTKLEBSTOFF
Parquet massif, parquet multiche petit format, parquet en liège à âme en bois	TKB B11	1000–1200 g/m²	env. 8 m²
Parquet multicouche grand format	TKB B13	1100–1300 g/m²	env. 7,5 m²

Temps d'aération	aucun.
Temps de pose	env. 40 minutes.
Température de mise en œuvre	15 à 25 °C.
Résistance à la température après prise	jusqu'à max. 55 °C.
Praticable	au bout de 8 heures.
Résistance aux sollicitations	au bout de 24 heures.
Composition	silane, polymère modifié, agents de charge.
Caractéristiques du produit	Répond aux exigences du label GEV-EMICODE® EC 1^{PLUS} pour les produits très pauvres en émissions (plus d'informations sur www.emicode.com). Sans ajout de solvants organiques.
Conditionnement	9 kg.
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur le seau. Stocker au sec. Ne pas stocker en dessous de +5 °C, sensible au gel.

Toutes les durées sont indiquées pour 20 °C et 65 % d'humidité relative.

À noter

I Tenir compte des indications du fabricant du revêtement. Les saletés fraîches peuvent être éliminées à l'eau.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS.
conserver hors de portée des enfants. Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à bien aérer. Éliminer les souillures à l'eau et au savon. Ne pas laisser sécher sur la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement soigneusement à l'eau. Le cas échéant, consulter un médecin. Télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

Élimination : laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Vider, puis recycler l'emballage.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40-6 94 07-222.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.
La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, tél. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
l'import / service commercial Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, tél. +41 62 288 61 11
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 10/2026

LUGATO