LUGATO

FUGEN-FÜLLPROFIL



Ideal für eine gleichmäßige Fugentiefe.

Produktleistung

- Flexibles PE-Rundprofil.
- Begrenzt die Fugentiefe gleichmäßig und stellt den richtigen Querschnittsverlauf der Dichtstofffuge sicher.
- Verhindert eine Dreiflankenhaftung und vermeidet damit Rissbildungen und Ablösungen des Dichtstoffs.
- Geschlossenzellig, wasserabweisend und verrottungssicher.
- In zwei Stärken erhältlich: 8 mm und 12 mm.
- An Boden, Wand und Decke. Innen und außen.

Anwendungen

1. Zum Hinterfüllen von Dehnungs- und Anschlussfugen an Badewannen und Duschtassen, an Fenstern und Türen, in Mauerwerk.
2. Vor dem Verfugen mit elastischen Dichtstoffen, z. B. Silicon, Acryl, PU, MS-Polymer.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Alle bauüblichen Untergründe wie z. B. Heizestriche, zementäre Untergründe.
Beschaffenheit	trocken, tragfähig, sauber. Frei von Fett, Wachs und Pflegemitteln, nicht festhaftenden Anstrichen.
Vorbereitung	Fugenflanken müssen eventuell abgeklebt werden. Bei Anwendung auf Heizestrichen, 24 Stunden vor Arbeitsbeginn die Heizung abschalten.

Verarbeitung



FUGEN-FÜLLPROFIL in der erforderlichen Länge abschneiden. Mit einem stumpfen Werkzeug, z. B. Pinselstiel, Eisstiel, Kunststofflöffel, komprimiert in die Fuge drücken. Oberfläche des Profils nicht beschädigen. Kein spitzes Werkzeug verwenden.



Mit Dichtstoff, im Bad z. B. mit BAD-SILICON, MARMOR + GRANIT-SILICON oder SCHIMMEL-STOPPER-SILICON, die Fuge füllen und mit FUGEN-GLÄTTER abziehen.

Produktdaten

Auswahl der passenden Materialstärke:
Der Durchmesser von FUGEN-FÜLLPROFIL soll ca. 1/4 bis 1/3 größer sein als die vorhandene Fuge.

Durchmesser FUGEN-FÜLLPROFIL	Fugenbreite	Fugentiefe
8 mm	5–7 mm	mind. 12 mm
12 mm	8–10 mm	mind. 16 mm

Wasseraufnahme	≤ 0,1 %.
Rohdichte	30–35 kg/m^3.
Wärmekoeffizient (Wärmeleitfähigkeit)	0,040 W/mk.
Dehnfähigkeit	50–75 %.
Temperaturbeständigkeit	-40 bis 90 °C.
Brandverhalten	Klasse E.
Inhaltsstoff	Polyethylen.
Packungsgröße	5 m.
Lagerfähigkeit	originalverpackt, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, unbegrenzt. Alle Angaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026