

FLEKKLEBER



Die mittelflexible Alternative zum SICHERHEITS-KLEBER FLEXIBEL: Für Klebarbeiten auf Heizstrichen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten.

Produktleistung

- | Mittelflexibler Klebstoff für alle Klebarbeiten, bei denen ein hochflexibler Kleber nicht notwendig ist und auf Qualität nicht verzichtet werden soll.
- | In seiner Flexibilität exakt abgestimmt auf das Kleben auf Heizstrichen, Gipsfaserplatten, Gipskarton.
- | Anwenderfreundlich durch leichtgängige Verarbeitung und hohe Geschmeidigkeit.
- | Mittelflexibel, standfest, wärmebeständig.
- | Klebt Steingut-, Steinzeugfliesen, Riemchen, Mosaik u.a. an Wand und Boden.
- | In C2TE-Qualität der EN 12004.

Anwendungen

Zum Kleben von

1. von Fliesen und Platten auf zementgebundenen Heizstrichen, gipsgebundenen Bauplatten, Gussasphalt und anderen bauüblichen Untergründen.
2. Holzwolleleichtbau-, Mineralfaserplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor.

An Wand und Boden. Innen und außen.



Fliesenkleben auf einem Heizstrich.

Untergründe und Vorbereitung

Fliesenbeläge: Steingutfliesen und Steinzeugfliesen bis 40 x 40 cm, Spaltplatten, Mosaik, Bodenklinkerplatten, Riemchen, Feinsteinzeugfliesen (innen; nicht auf Heizstrichen).

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl. Gips- oder Zementhaut, nicht festhaftende Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister entfernen. Unebenheiten bis 5 mm mit dem Klebstoff, größere Unebenheiten am Boden, z. B. mit FLIESST & FERTIG, an der Wand innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN ausgleichen.

| Untergründe/LUGATO Produkte | Anforderung/Vorbereitung | Grundieren mit BESTE BASIS |
|---|--|----------------------------|
| Beton | schalölfrei, mind. 6 Monate alt. | |
| FLIESST & FERTIG, FLIESST & FERTIG SCHNELL | ohne weitere Vorbereitung geeignet. | |
| Gipsfaser-, Gipsbauplatten | nach Herstellervorschrift befestigt, absaugen. | x |
| Gipskartonplatten | nach Herstellervorschrift befestigt, absaugen. | |
| Gipsputze | mind. 10 mm dick, mind. 4 Wochen alt. | x |
| Gussasphalt (innen) | neu, gut abgesandet. | |
| Heizstriche, zementgebunden | 3 Wochen erhärtet, trockengeheizt. Restfeuchte < 2,0 CM-%. Heizung vor der Klebung ausschalten. Frühestens 8 Tage nach dem Kleben in Betrieb nehmen. | |
| Porenbeton | gespachtelt mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, in Feuchträumen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. | |
| Zement-, Kalkzementputze | mind. 10 mm dick, mind. 4 Wochen alt. | |
| Zementestriche | mind. 4 Wochen alt, Restfeuchte < 2,0 CM-%. | |

Legende: x = BESTE BASIS erforderlich

Verarbeitung



1

Fliesen kleben an der Wand.
Hier Aussparung der Wasserleitung.



2

Fliesen kleben auf einem Wannenträger.
An der Ecke beginnen, um keinen Fliesenbeschnitt zu haben.



3

Fliesen kleben am Boden.
Klebstoff abschnittsweise aufziehen.



4

Fliesen innerhalb 30 Minuten in das Klebstoffbett einlegen.

Verarbeitung (Fortsetzung)

Anmischen: Sackinhalt (25 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in ca. 6,5 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren.

Achtung: Fliesen im Außenbereich oder unter Wasser hohlraumfrei verlegen. Deshalb Klebstoff zusätzlich auf die Rückseite flächig auftragen.

Kleben von Hartschaumplatten: Hartschaumplatten mit Oberflächenhaut aufrauen. Klebstoff auf die Platten ringsum 2–3 cm breit und ca. 1 cm dick als Streifen aufspachteln, in der Plattenmitte Klebstoffpunkte aufbringen. Platten fest andrücken und dichtstoßen. Stöße von Klebstoff freihalten.

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Fliesen- und Plattenformat und Zahnung der Zahnkelle

| Fliesen- und Plattenformat/ Kantenlänge | Zahnung der Zahnkelle | Verbrauch | Ergiebigkeit von 25 kg FLEKKLEBER |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| bis 5 cm | 3 x 3 x 3 mm | 1,4 kg/m ² | ca. 18 m ² |
| 5–15 cm | 4 x 4 x 4 mm | 1,8 kg/m ² | ca. 14 m ² |
| 10–20 cm mit Rückseitenprofil | 6 x 6 x 6 mm | 2,6 kg/m ² | ca. 10 m ² |
| über 20 cm | 8 x 8 x 8 mm | 3,5 kg/m ² | ca. 7 m ² |

| | |
|---|--|
| Verarbeitungszeit (Topfzeit) | 4–5 Stunden. |
| Offene Zeit | 30 Minuten. |
| Verarbeitungstemperatur | 5–25 °C. |
| Temperaturbeständigkeit | -25 bis 100 °C. |
| Begeh-/Belastbarkeit | nach 1 Tag/nach 7 Tagen. |
| Wartezeit bis zur Ausfugung mit LUGATO Produkten | 1 Tag. |
| Brandverhalten | Klasse E. |
| Inhaltsstoffe | Normzement, Quarzsand, calcitische Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren, Entschäumer. |
| Ökologie | sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}). |
| Packungsgröße | 25 kg. |
| Lagerfähigkeit | originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. |

Prüfzeugnisse

I Prüfung als C2TE-Kleber nach EN 12004 durch die Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel.

| | |
|--|-----------------------------------|
|  | |
| 1212 | |
| LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 04 1050 | |
| EN 12004:2007+A1:2012 Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten, innen und außen EN 12004:C2TE | |
| Brandverhalten: | Klasse E |
| Haftzugfestigkeiten | |
| Trocken-/Nass-/Warm-/ | |
| Frost-Tauwechsellagerung: | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Offene Zeit: | ≥ 0,5 N/mm ² (30 Min.) |
| Abrutschen: | ≤ 0,5 mm |
| Gefährliche Substanzen: | s. Sicherheitsdatenblatt |

Bitte beachten

I Zum Kleben auf LUGATO DUSCHABDICHTUNG, Innenanstrichen, alten Fliesen, Anhydritestrichen, Spanplatten, altem Gussasphalt SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL verwenden.

I Feinsteinzeugfliesen außen oder auf Heizestrichen mit LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, Natursteinbeläge mit LUGATO MARMOR + GRANIT KLEBER kleben.

Arbeitssicherheit:



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen.



Gefahr

GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



ALLESKÖNNER
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Teilnahme hier im Markt – bitte melden Sie sich an.

Am 21.09.2019 von 14.00 bis 18.00

LUGATO
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 02/2020

LUGATO
Fürs Leben gemacht