

MALERACRYL



Dichtstoff für den sauberen Abschluss von Fliesenbelägen und Tapeten an Decke, Sockelleiste, Türzarge.

Produktleistung

- | Acrylat-Dichtstoff der Spitzenklasse.
- | Lösemittelfrei.
- | Haftstark, schwindarm.
- | Überstreichbar nach 4-6 Stunden bei Materialstärke bis 2 mm.
- | Schafft saubere Abschlüsse von Tapeten an Decke, Sockelleiste, Türzarge.
- | Auch für die Fuge zwischen Wand und Decke, z. B. oberhalb eines Fliesenschildes.

Anwendungen

1. Für den Abschluss von Tapeten und Fliesenbelägen an Wand und Decke.
2. Für die Anschlussfugen von Leichtbau-Zwischenwänden.
3. Für die Anschlussfugen von Dachunterschlägen, Fenstern, Türen.
4. Für den Verschluss von Rissen und Fugen.

Innen und außen.



Sauberer Abschluss zwischen Wand und Decke.
Überstreich- und überputzbar.

Untergründe und Vorbereitung

Untergründe	Putz, Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Tapeten, Metalle, Hart-PVC, Holz, Lacke, Lasuren. Tragfähig, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen.
Vorbereitung	Metalle und Kunststoffe anschleifen, säubern. Stark saugfähige Untergründe, z. B. Porenbeton, Schnittkanten von Gipskarton- und Gipsfaserplatten, mit BESTE BASIS grundieren. Risse auf 5 mm aufweiten, entstauben. Fugenränder mit Klebeband abkleben.

Verarbeitung

MALERACRYL mit Auspresspistole in Fuge/Riss satt ausspritzen. Mit feuchtem Finger/Spachtel glätten (mit klarem Wasser). Risse: nach Durchtrocknung Materialauftrag wiederholen. Fugen: Klebebänder abziehen, Fugenränder nachglätten. Verschmutzungen sofort mit Wasser abwischen. Erst nach vollständiger Durchtrocknung überstreichen bzw. überputzen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Ergiebigkeit	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Verarbeitungstemperatur	8–40 °C.
Standfestigkeit	bis zu 30 mm Fugenbreite.
Hautbildungszeit	ca. 15 Minuten.
Überstreichbar	bei Materialstärke bis 2 mm nach 4–6 Stunden.
Überputzbar	nach 1 Tag.
Durchhärtung	ca. 1 mm/Tag.
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis max. 100 °C.
Dauerdehnung	10–15 %.
Farbton	weiß.
Inhaltsstoffe	Reinacrylatdispersion, modifizierte Naturharze, calcitische Füllstoffe, anorganische Pigmente, Entschäumer, Verdickungsmittel.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	310 ml.
Kartusche (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)	
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Prüfzeugnis

I Nach EN 15651-1 (2012): Klasse 12,5P geprüft durch ift Rosenheim GmbH.

 NB 757	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 14 2300-F	
EN 15651-1:2012 MALERACRYL Fugendichtstoff für Fassadenelemente Typ F-EXT-INT Konditionierung: Verfahren A Trägermaterial: Mörtel (M1)	
Brandverhalten:	Klasse E
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	s. Sicherheitsdatenblatt
Wasser-/Luftdichtheit:	
Standvermögen:	≤ 3 mm
Volumenverlust:	≤ 25 %
Zugverhalten (Vorspannung/Wasser):	ε _{Bruch} ≥ 100 %
Mikrobiologisches Wachstum:	0
Dauerhaftigkeit:	bestanden

I Die Leistungserklärung kann bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de heruntergeladen werden.

Bitte beachten

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern das Erhärten. Frisch verarbeitetes Material einige Stunden vor Regen schützen. Nicht durch stehendes Wasser belasten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Dichtstoff mit Wasser und Seife entfernen. Wenn Dichtstoff in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhitzen lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

