LUGATO

MALERSPACHTEL

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Schafft schnell sehr glatte, streich- und tapezierfähige Oberflächen auf verputzten Wänden und Decken.

Produktleistung

- Für Spachtelungen der Qualitätsstufen Q1–Q4.
- Schneller, weißer, gipshaltiger Flächenspachtel.
- Schafft schnell sehr glatte, ebene, streich- und tapezierfähige Oberflächen.
- Auch für höchste professionelle Ansprüche, z. B. für kreative Maltechniken.
- Auf verputzten Wänden und Decken und auf Bauplatten.
- Klebt Gipskarton- und Gipsfaserplatten (Ansetzbinder) und schließt die Fugen ohne Bewehrungsstreifen.
- Mühelos zu verarbeiten.
- In Schichtdicken bis 5 mm bereits nach 3 Stunden überstreich- und tapezierbar.

Anwendungen

1. Als Flächenspachtel zum Glätten von verputzten Wänden und Decken, Bauplatten.
2. Zum Ansetzen und Fugenverschluss von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
3. Zum Fugenverschluss in Betonfertigteildecken, z. B. Filigrandecken.

Innen.

Schafft den richtigen Untergrund für Anstriche, Tapeten, Dekorputze auf verputzten Wänden.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet Untergründe	Zement-, Kalkzement-, Gipsputze, Beton, Kalksandstein-, Porenbetonmauerwerk, Gipsfaser-, Gipsbau-, Gipskartonplatten, Farbanstriche.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl.
Vorbereitung	lose Teile und Staub, Tapeten, Tapetenkleister, alte Leim- und Kalkfarben entfernen.

Verarbeitung

Verputzte Wand glätten: MALERSPACHTEL mit Stahlglätter aufziehen.

Nachglätten innerhalb von 15–45 Minuten. Dazu Spachtelschicht leicht anfeuchten mit Schwamm oder Sprühflasche.

Ansetzen von Gipskartonplatten: auf der Plattenrückseite alle 40 cm Materialbatzen auftragen, Platte andrücken und mit Wasserwaage ausrichten. Nach 3 Stunden verfugen.

Gipskartonplatten verfugen: Material mit breitem Spachtel einbringen und nachglätten. Platten können nach 3 Stunden gestrichen oder tapeziert werden.

Anmischen: Sackinhalt (18 kg) in ca. 11–12 l sauberes Wasser einrühren. Nach 3 Minuten nochmals durchrühren. Nur soviel Material anmischen wie innerhalb von 40 Minuten verarbeitet werden kann.

Produktdaten

Verbrauch	0,9 kg/m²/mm Schichtdicke beim Spachteln, 3 kg/m² beim Ansetzen von Gipskartonplatten.
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	ca. 40 Minuten.
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und rel. Feuchte 65 %.
Schichtdicken	0–5 mm (flächig); bis 20 mm (für Fugen).
Inhaltsstoffe	Gips, calcitische Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgrößen	18 kg, 4 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 12 Monate. Trocken lagern.

Prüfzeugnis

CE
0432
LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
07
5930
EN 13963:2005/AC:2006
Verspachteln von Gipsplatten-Fugen
EN 13963:4B

Brandverhalten:	Klasse A1
Biegezugfestigkeit:	> 400 N

- Die Leistungserklärung kann bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de heruntergeladen werden.

Bitte beachten

- Zum Überspachteln von alten Fliesenbelägen oder Glasgewebetapeten (mit Dispersionsklebstoff geklebt) FEINER FLÄCHEN-SPACHTEL verwenden.
- Fugen erst verspachteln, wenn keine Längenänderungen der Platten durch Feuchte- oder Temperaturveränderungen mehr auftreten.
- Für Anschlussfugen LUGATO MALERACRYL verwenden.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.
Staubentwicklung vermeiden. Kann die Atemwege und Augen reizen, z. B. Brennen, Augentränen. Bei andauerndem Handkontakt wird Handschutz empfohlen: Handschuhe aus Nitril oder nitrilbeschichteter Baumwolle.
GISCODE CP1. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170802) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026