

R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL



Pour tous les travaux de rénovation et de réparation sur les murs, sols et plafonds.

Caractéristiques du produit

- | Mortier de réparation et de rénovation, de qualité supérieure.
- | Résiste aux sollicitations, particulièrement stable, durcit rapidement.
- | Applicable en une couche de jusqu'à 30 mm sans former de fissures, s'étale en couches minces sans attacher.
- | Résiste aux sollicitations après seulement quelques heures.
- | Imperméable, résistant à l'alternance du gel et du dégel.

Astuce pratique : idéal pour corriger les marches d'escalier endommagées.

Applications

1. Pour réparer les trous, les creux, les bords abîmés sur le béton, les marches en béton, les chapes de ciment, le crépi, la maçonnerie.
2. Pour le montage des dormants de portes et de fenêtres.
3. Pour enduire les tuiles de toit.
4. Pour colmater les joints des éléments en béton préfabriqués, même en hauteur.
5. Pour la formation de goulottes, p.ex. avant d'étanchéifier les murs de caves, les fondations, les bacs de récupération d'huile.
6. Pour poser des dalles en verre, p.ex. comme remplissage.
7. Pour la pose de briques recuites, p.ex. pour appuis de fenêtre.

Pour l'intérieur et l'extérieur.



Idéal également pour la pose de dalles en verre.

Supports et préparation

Supports appropriés	Béton, crépis de ciment, crépis de ciment et de chaux, chapes de ciments, tuiles de toit.
Propriétés	Les supports doivent être résistants, exempt de fissures, propres, ils ne peuvent pas être mouillés.
Préparation	Éliminer la peinture, les morceaux libres et la poussière. Humecter les supports absorbants.

Mise en œuvre



1 Confection de cavets : appliquer le mortier R&R dans le coin à l'aide d'une truelle langue de chat, former l'arrondi avec une bouteille et lisser les bords avec un pinceau.



2 Réparation d'une épaufrure dans un crépi : appliquer le mortier R&R à la truelle ou plateau. Après 20 à 40 minutes, passer à la taloche avec un peu d'eau.



3 Réparation d'un escalier : Poursuivre avec une passe R&R frais sur frais.



4 Maçonnerie de briques de verre : maçonner avec du R&R gâché épais et jointoyer. Insérer une barre d'acier tous les 3 joints horizontaux en guise d'armature.

Mélanger : mélanger le contenu du sac (25 kg) dans 4 à 5 l d'eau propre. Au bout de 3 min, bien mélanger à nouveau.

Données de produit


Consommation	env. 1,7 kg/m ² à 1 mm d'épaisseur de couche.
Temps de mise en œuvre (vie en pot)	20 à 30 minutes.
Température de mise en œuvre	5-30 °C.
Épaisseur des couches	1 à 30 mm (sur les murs) , 5 à 30 mm (sur le sol).
Résistance à la traction sous pliage/ Résistance à la compression (28 jours)	3,5 N/mm ² / 20 N/mm ² .
Temps d'attente avant de coller avec des colles de type SICHERHEITSKLEBER	env. 6 heures.
Temps d'attente avant d'utiliser d'autres produits LUGATO	env. 12 heures.
Temps d'attente avant de marcher dessus	env. 5 heures.
Temps d'attente avant de rouler dessus	2 jours. Toutes les durées sont indiquées pour 20 °C et 65 % d'humidité relative.

Données du produit (suite)

Conditionnement	25 kg, 10 kg, 5 kg.
Durée de stockage	env. 18 mois dans l'emballage d'origine. Stocker au sec.

Certificats

| Contrôle conf. à l'EN 998-1, 998-2 réalisé par l'Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V., à Cologne, en Allemagne.

 0785 0761	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 16 5770	
EN 998-1:2016 EN 998-2:2016 R&R Hochleistungsmörtel Ausbesserungs- und Reparaturmörtel Normalputzmörtel und Normalmauermörtel für innen und außen GP/G EN 998-1: GP-CS IV EN 998-2: G-M 10	
Brandverhalten:	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Druckfestigkeit (Kategorie):	CS IV/M 10
Haftzugfestigkeit (EN 1015):	0,4 N/mm ² , Bruchbild a
Verbundfestigkeit (Haftscherfestigkeit):	0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Wasserlöslicher Chloridgehalt:	0,01 M.-%
Kapillare Wasseraufnahme (Kategorie):	W 0
Wasserdampfdurchlässigkeit µ:	15/35 (Tabellenwert EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit (λ 10, dry):	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B

| Si nécessaire, la déclaration de performance peut être demandée, ou être téléchargée sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Attention

- | Épaisseur de couche minimale sur les façades : 5 mm.
- | Ne pas utiliser comme chape.
- | Ragréer les sols irréguliers avec l'enduit FLIESST & FERTIG ou FLIESST & FERTIG SCHNELL.
- | Corriger les creux > 1 m² avec ROHBAUSPACHTEL INNEN ou ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.
- | Les températures élevées accélèrent le séchage tandis que les températures basses le ralentissent.

Sécurité au travail :



Contient du ciment Portland. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. GISCODE ZP1. Ce produit contient du ciment et présente une forte réaction alcaline au contact de l'humidité. Éviter toute formation de poussière et toute projection de mortier.

Si nécessaire, télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

UFI: 2USV-J8YE-7C5T-Y0F9



Danger

Élimination : Vider, puis recycler l'emballage.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement. La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
l'import / service commercial Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel. +41 62 288 61 11
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 06/2026

LUGATO