

ROHBAUSPACHTEL AUSSEN



Macht unverputztes Mauerwerk glatt und eben, z. B. vor dem Auftragen von Dekorputzen und Anstrichen.

Produktleistung

- | Flächenspachtel für Fassaden.
- | Für Schichten bis 20 mm.
- | Schafft den profigerechten Untergrund für Dekorputze, z. B. WEISSES HAUS, Anstriche und Fliesenbeläge.
- | Standfest, haftstark, wasserfest und frostbeständig.
- | Bereits nach 24 Stunden für Folgearbeiten nutzbar (Schichtstärke 5 mm).
- | Im Innenbereich auch in Feuchträumen einsetzbar.

Anwendungen

1. Zum Spachteln von unverputztem Mauerwerk, z. B. Kalksandstein, Porenbeton (nur innen), vor dem Auftragen von Dekorputzen, z. B. WEISSES HAUS, oder Anstrichen (Schichtstärke 10-20 mm).
2. Zum Ausgleichen nicht flucht- und lotrecht verputzter Fassaden (Schichtstärke 5-20 mm).

Innen und außen.



Wohnsiedlung. Vorbereiten von Planblockmauerwerk für Dekorputze mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Mauerwerk (Kalksandstein, Porenbeton (nur innen), Ziegel), Beton, Zement-, Kalkzementputze. Für die dünnsschichtige Spachtelung im Innenbereich, z. B. auf Gipsfaser-, Gipsbau- und Gipskartonplatten, empfiehlt sich MALERSPACHTEL.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl.
Vorbereitung	lose Teile und Staub, Tapeten, Tapetenkleister, Farben entfernen. Mit BESTE BASIS grundieren.

Verarbeitung



1

Anmischen:
Sackinhalt (25 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in ca. 5,5 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren.



2

ROHBAUSPACHTEL AUSSEN mit Stahlglätter dünnlagig aufziehen. Danach frisch in frisch in der erforderlichen Schichtdicke je nach Anwendung aufziehen.



3

Nach 30–90 Minuten mit Schwamm- oder Filzbrett nacharbeiten. Dazu Schwamm Brett mit Wasser anfeuchten.



4

Oberfläche mit kreisenden Bewegungen glatt reiben. Zur Erzielung besonders glatter Oberflächen nochmals mit Stahlglätter abziehen. Werkzeug mit Wasser reinigen.

Produktdaten

Verbrauch	1,5 kg/m ² /mm Schichtstärke.
Ergiebigkeit (25 kg)	3,3 m ² (5 mm Schichtstärke); 0,8 m ² (20 mm Schichtstärke).
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	1–2 Stunden.
Wartezeiten für Folgearbeiten	24 Stunden (bis 5 mm Schichtstärke), 3 Tage (bei 5–20 mm Schichtstärke).
Haftzugfestigkeit auf Beton	1,2 N/mm ² .
Biegezugfestigkeit	1,8 N/mm ² .
Druckfestigkeit	4,5 N/mm ² .
Inhaltsstoffe	Normzement, Quarzsande, calcitische Füllstoffe, organische Additive.
Packungsgrößen	25 kg, 5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % relativer Feuchte.

Bitte beachten

I Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

Arbeitssicherheit:



Gefahr

Enthält Portlandzement. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen.

GISCODE: ZP1. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: APXN-YRPG-6H5S-88JR

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

LUGATO