LUGATO

SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE

Spritzbare faserverstärkte Bitumendichtmasse zum Herstellen von Fugenanschlüssen, kleinflächigen Klebungen und Abdichtungen auf Bitumenuntergründen. Rissüberbrückend, haftstark und punktgenau dosierbar.

Produktleistung

- Elastische faserverstärkte und spritzbare Bitumen-Dichtmasse.
- Sofort klebkräftig und regenfest.
- Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, wie Mauerwerk, Bitumen oder Metall.
- Frostbeständig und kälteflexibel bis -20°C, hitzebeständig bis + 100°C.

Anwendungen

Zum Abdichten und Reparieren von

1. Anschlussfugen an Schornsteinen, Antennen, Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln, Lüftungsschächten, Rohrdurchführungen, Attiken, Abschlussprofilen.
2. Rissen und Löchern an beschädigten Bitumenbahnen.

Außen.

Abdichten einer Kappleiste am Schornstein mit SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE.

Untergründe

Geeignet	Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Bitumendichtbahnen und -anstriche, Bitumenschweißbahnen, Metalle.
Beschaffenheit	tragfähig, sauber, trocken und lösemittelverträglich.

Verarbeitung

Düsenspitze schräg (entsprechend der Fugenbreite) und Kartuschenspitze abschneiden.

Kartusche in AUSPRESS-PISTOLE einlegen und DICHTMASSE in benötiger Menge auspressen. Oberfläche vor Hautbildung anspachteln bzw. abglätten.

Dachreparatur:
SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE unter die Bitumenbahn spritzen.

Bitumenbahn andrücken und heraustretende Masse glatt spachteln.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch z. B. mit Testbenzin reinigen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Ergiebigkeit (310 ml)	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Verarbeitungstemperatur	5–35 °C.
Regenfestigkeit	sofort. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis 100 °C.
Ablüft-/Reaktionszeit	24 Stunden/mm.
Farbe	Schwarz.
Inhaltsstoffe	Bitumen, Kunstfasern, Testbenzin.
Packungsgröße	310 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Trocken lagern.

Bitte beachten

- Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z.B. Nitrilhandschuhe tragen.
- Für flächige Anwendungen z. B. SCHWARZER BLOCKER SPACHTELMASSE verwenden.

Arbeitssicherheit:

Achtung

Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2 % Aromaten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichenetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: UNV0-QD19-9901-DNTJ

Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

LUGATO