

SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE



Die flexible Streichabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit. Wird beim Trocknen zu einer hochelastischen, wasserdichten Folie. Reißdehnung von 300 %.

Produktleistung

- | Lösemittelfreier Bitumen-Kautschuk-Anstrich.
- | Schafft nahtlose und flexible Abdichtungen.
- | Bleibt flexibel auch bei großen Temperaturschwankungen zwischen -20 °C und +100 °C.
- | Wasserdicht.
- | Mit Rissüberbrückung bis 0,7 mm.

Praxistipp: Auch geeignet als Unterbodenschutz von Wohnwagen und Anhängern.

Anwendungen

1. Zum Abdichten von Kelleraußenwänden und Fundamenten, besonders im rissgefährdeten Bereich, gegen Bodenfeuchtigkeit.
2. Zum Abdichten von Fundamentplatten, Balkonen und Terrassen vor dem Aufbringen von Estrichen.
3. Als Schutz- und Erhaltungsanstrich für intakte Bitumendach-, Bitumenschweiß-, Polymerbitumenschweißbahnen.
4. Zum Korrosionsschutz von Metallen beim Montieren mit Montagemörteln, z. B. LUGATO 5 MINUTEN MÖRTEL.

Außen.




Nahtlose und flexible Abdichtung einer Kelleraußenwand mit SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Zementputz, Porenbeton, bündig verfugtes Mauerwerk, Aluminium, Stahl, Zink, Bitumendach-, Bitumenschweiß-, Polymerbitumenschweißbahnen, festhaftende Bitumenanstriche, KG-Rohre.
Beschaffenheit	tragfähig, sauber, trocken.
Vorbereitung	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Mauerwerksfugen mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Metalle entfetten und entrosten. Bei Anwendungen auf dem Dach lose Teile, z. B. Sand, Splitt, Bewuchs, entfernen (abfegen).

Verarbeitung



1 Abdichten einer Porenbeton-Kellerwand: SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE unverdünnt mit Quast auftragen.



2 Beim Streichen Hohlkehle und Fundament nicht vergessen. Hohlkehle mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbilden.



3 Nach Trocknung zweiten Auftrag aufrollen. 2 Tage trocknen lassen.



4 Abdichten eines Balkons: SCHUTZFOLIE aufstreichen vor dem Einbringen eines Estrichs. In den Eckfugen LUGATO DICHTUNGSBAND nicht vergessen.

Weitere Verarbeitungshinweise:

Allgemein gilt: SCHUTZFOLIE 2-3-mal unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Quast auftragen, so dass sich eine Schichtdicke des getrockneten Films von 0,7-1 mm ergibt. Jeden Auftrag durchtrocknen lassen. Arbeitsgerät sofort mit Wasser reinigen. Ange-trocknetes Material mit Terpentinersatz entfernen.

Anwendung 1: Anstrich durch Filtermatten oder Drainageplatten gegen mechanische Beschädigung schützen. Danach Sand oder Kies anschütten. Keine bindigen Böden (Lehm, Humus) verwenden.

Anwendung 2: Abdichtung an aufgehenden Wänden hochführen. Über Bewegungsfugen DICHTUNGSBAND einsetzen. Anstrich nach dem Trocknen mit zwei Lagen Polyethylenfolie als Gleitschicht abdecken. Danach Estrich aufbringen.

Anwendung 3: in die letzte frische Schicht Quarzsand oder Splitt als UV-Schutz einstreuen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Verbrauch	500-750 ml/m ² /Anstich.
Ergiebigkeit (jeweils zwei Anstriche)	6,7-10 m ² (10 l); 1,7- 2,5 m ² (2,5 l).
Trockenzeit	je nach Umweltbedingungen 24-48 Stunden je Anstrich.
Belastbarkeit	frühestens nach 2 Tagen.
Dehnfähigkeit des getrockneten Films	300 %.

Produktdaten (Fortsetzung)

Inhaltsstoffe	Bitumenemulsion, Synthese-Latex, Füllstoffe, Verdickungsmittel, Entschäumer, Konser-vierungsmittel (Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Produkteigenschaften	Enthält keine zugesetzten Lösemittel.
Packungsgrößen	10 l und 2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Kaltes und feuchtes Wetter verzögern das Trocknen.
- | Wichtig für die Anwendung außen: der Untergrund muss trocken sein.
- | Nicht bei drohendem Regen verarbeiten.
- | Mindestneigung von Dachflächen: 3 %.
- | Für die Innenbeschichtung von Wasserbehältern oder Abdichtungen im Spritzwasserbereich TROCKN'ER KELLER DICHTUNGS-SCHLÄMME oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG verwenden.
- | Im Spritzwasserbereich nach Trocknung überlappend mit SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE beschichten.


Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026

LUGATO