

SICHERHEITSFUGE FLEXIBEL



Pour tous les joints de carrelage très exposés à l'eau et aux saletés, p.ex. dans la douche et dans la salle de bains. Dans ces situations, le mortier de jointoyage doit être imperméable et résistant aux salissures ainsi qu'à l'abrasion.

Caractéristiques du produit

- | Mortier de jointoyage haute performance, coloré et brillant.
- | Pour joints dont la surface ne dépasse pas 6 mm.
- | Convient à tous les types et formats de carrelages actuels.
- | Avec effet déperlant contre les salissures.
- | Hydrofuge, souple, résistant à l'abrasion et au gel.
- | Pour les joints de carrelage fortement sollicités, p.ex. sur panneaux de particules ou dans les douches et salles de bains.
- | Compatible avec tous les supports usuels, même les chapes chauffées.
- | Supérieure aux exigences applicables aux mortiers de jointoyage CG 2 WA selon l'EN 13888.

Disponible en 12 teintes sanitaires actuelles, coordonnées aux tentes de WIE GUMMI BAD-SILICON ; anémone, anthracite, beige bahama, caramel, gris, jasmin, manhattan, pergamon, brun fauve, noir, gris argent, blanc.

Applications

Pour réaliser les joints entre revêtements de carrelage céramique, carreaux de verre et pierres naturelles non sensibles à l'humidité.

Pour murs et sols. Pour usage intérieur et extérieur, même sous l'eau.



La salle de bains terminée. Avec des joints en SICHERHEITSFUGE FLEXIBEL.

Supports et préparation

Généralités	Avant de réaliser les joints, laisser durcir la colle du carrelage conformément aux instructions de l'emballage, pendant 2 à 3 semaines, après avoir posé en couche épaisse le carrelage.
Matériaux du revêtement	Revêtements en carreaux de céramique, carreaux de verre, pierre naturelle ne craignant pas l'humidité.
Propriétés des joints	Propres, de profondeur uniforme.
Préparation des joints	Gratter pour éliminer le mortier ou la colle dans les joints. Humidifier uniformément les supports absorbants et les bords des carreaux. Réaliser immédiatement les joints.

Mise en œuvre



Mélanger le contenu du sac (5 kg) dans env. 1,4 l d'eau propre. Au bout de 5 min, bien mélanger à nouveau. Remplir les joints de la colle-mortier à l'aide d'un plateau en mousse en effectuant des mouvements en diagonale. Racler le surplus.



Lisser les joints à l'éponge/ plateau éponge en suivant les joints. Ensuite, nettoyer grossièrement avec une éponge humide.



Laisser le mortier durcir ; il devient mat. Nettoyer les joints à l'éponge/plateau éponge. Rincer plusieurs fois l'éponge/le plateau éponge à l'eau claire et bien essorer.



Polir le carrelage à l'aide d'un chiffon sec, dès que la colle a durci.

Données de produit

Consommation, rendement selon le format des carreaux, la largeur et la profondeur des joints

Format des carreaux et des plaques/Profondeur des joints*	Largeur des joints	Consommation	Rendement de SICHERHEITSFUGE FLEXIBEL en 5 kg
5 x 5 cm / 5 mm	2 mm	env. 0,60 kg/m ²	env. 8 m ²
10 x 10 cm / 5 mm	3 mm	env. 0,45 kg/m ²	env. 11 m ²
10 x 20 cm / 6 mm	3 mm	env. 0,40 kg/m ²	env. 13 m ²
15 x 20 cm / 6 mm	3 mm	env. 0,30 kg/m ²	env. 16 m ²
20 x 20 cm / 6 mm	4 mm	env. 0,35 kg/m ²	env. 14 m ²
20 x 25 cm / 6 mm	3 mm	env. 0,25 kg/m ²	env. 21 m ²
30 x 30 cm / 8 mm	5 mm	env. 0,40 kg/m ²	env. 13 m ²
40 x 40 cm / 10 mm	6 mm	env. 0,45 kg/m ²	env. 11 m ²
30 x 60 cm / 10 mm	5 mm	env. 0,35 kg/m ²	env. 14 m ²
60 x 60 cm / 10 mm	3 mm	env. 0,15 kg/m ²	env. 34 m ²

*) = Épaisseur des carreaux

Données du produit (suite)

Teintes	Anémone, anthracite, beige bahama, caramel, gris, jasmin, manhattan, pergamon, brun fauve, noir, gris argent, blanc.
Temps de mise en œuvre (vie en pot)	env. 1,5 heure.
Température de mise en œuvre	5-30 °C.
Praticable/résistant aux charges	Après env. 24 heures/après 7 jours.
Temps d'attente avant les travaux suivants, p.ex. pour réaliser de joints élastiques avec BAD-SILICON	3 jours.
Composition	Ciments normalisés, matières de charge en calcite, pigments, agents hydrophobes, adjuvants synthétiques.
Environnement	Très faibles émissions ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}).
Conditionnement	5 kg, 1 kg.
Durée de stockage	env. 18 mois dans l'emballage d'origine. Stocker au sec. Toutes les durées sont indiquées pour 20 °C et 65 % d'humidité relative. Les températures élevées accélèrent le séchage tandis que les températures basses le ralentissent.

Attention

- Les différences de couleur entre l'étiquette de couleur sur l'emballage et le mortier une fois durci sont dues aux techniques d'impression. Elles peuvent aussi se produire p.ex. en raison de la mise en œuvre, des différents pouvoirs absorbants des carreaux et du support. Il est impossible de fournir ici une quelconque garantie.
- Pour les revêtements en pierre naturelle sensibles à l'humidité, utiliser MARMOR + GRANIT FUGENMÖRTEL de LUGATO.
- Avec les revêtements absorbants ou bruts, les pierres naturelles et le grès-cérame fin poli, il arrive que des pigments de couleur se déposent à la surface des joints. Il est donc recommandé d'effectuer des essais préalables, de vérifier la facilité de nettoyage et si nécessaire, d'utiliser une protection pour joints.
- En raison de la sensibilité à l'encrassement, il est recommandé de réaliser des joints avec une colle-mortier de couleur sombre.
- La réalisation de joints étanches ne dispense pas de la réalisation de l'étanchéité sous les carreaux avec DUSCHABDICHTUNG ou UNIVERSAL-ABDICHTUNG de LUGATO.
- Sous réserve de différences de nuances.
- Pour nettoyer les carreaux, utiliser un détergent neutre ou alcalin. L'utilisation fréquente ou prolongée de détergents acides attaque les colles-mortiers à base de ciment.

Sécurité au travail :



Danger

Élimination :

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. À conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de recyclage pour substances nocives. GISCODE : ZP1. Contient du ciment de Portland. Entraîne une réaction fortement alcaline en présence d'humidité. Éviter la formation de poussière et les projections de mortier.

Si nécessaire, télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
l'import / service commercial Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel. +41 62 288 61 11
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 06/2026

LUGATO