

BAU-ACRYL SUPER HAFT



Qualitäts-Dichtstoff zum Schließen von Fugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung.

Produktleistung

- | Zum Schließen von Anschlussfugen an Wänden und Decken, z.B. an Fenstern, Türen, Rollladenkästen und Rohrdurchführungen mit geringer Dehnungsbelastung.
- | Geringe Geruchsentwicklung während der Verarbeitung möglich.
- | Überstreichbar.
- | Innen und außen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Putz, Mauerwerk, Bunt- und korrosionsgeschützte Metalle, Holz, Gipsbauplatten, Hart-PVC, Tapeten und Acrylfarben.
Beschaffenheit	tragfähig, trocken, staub- und fettfrei.
Vorbereitung	Metalle und Kunststoffe anschleifen. Saugfähige Untergründe, z. B. Gipsbauplatten mit BESTE BASIS oder einem Gemisch aus BAU-ACRYL und Wasser (1:1) vorstreichen.

Verarbeitung

Die Kappe oberhalb des Gewindes abschneiden. Düse aufschrauben und in gewünschtem Durchmesser abschneiden. Dichtstoff mit Auspresspistole in die Fuge einbringen. Mit Wasser angefeuchtetem FUGENGLÄTTER glätten.

Produktdaten

Ergiebigkeit (300 ml)	ca. 12 m bei einer Fuge von 5x5 mm.
Verarbeitungstemperatur	5–35 °C.
Fugenbreite	bis 20 mm.
Belastbarkeit	nach Durchtrochnung, ca. nach 7 Tagen.
Hautbildungszeit	ca. 10 Minuten.
Zulässige Gesamtverformung (Dauerdehnfähigkeit)	12 %.
Dehn-Spannungswert	ca. 0,1 N/mm ² .
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis 80 °C.
Farbton	weiß.
Packungsgröße	300 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 23 °C und 50 % rel. Feuchte.

Prüfzeugnis

! Nach EN 15651-1 (2012): Klasse 7,5P geprüft durch Ginger CEBTP.

 NB 0074	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 19 2070	
EN 15651-1:2012 BAU-ACRYL SUPER HAFT Fugendichtstoff für Fassadenelemente EN 15651-1:F-EXT-INT 7,5 P	
Brandverhalten:	Klasse E
Gefährliche Substanzen:	s. Sicherheitsdatenblatt
Vertikales Standvermögen:	≤ 3 mm
Volumenverlust:	≤ 25 %
Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (23°C) (Plastisch):	≥ 25 %
Dauerhaftigkeit:	NF

! Die Leistungserklärung kann bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de heruntergeladen werden.

Bitte beachten

! Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern das Erhärten. Kontakt mit Bitumen vermeiden.

Arbeitssicherheit: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Angaben im Technischen Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung: Restinhalte auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Kartusche restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

