

LUGATO

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Décore et protège les murs et les façades avec un crépi s'appliquant comme de la peinture.

Caractéristiques du produit

- | Crépi au latex haut de gamme, au rouleau.
- | Avec du véritable marbre italien.
- | Donne une couche dix fois plus épaisse que la peinture. Donc beaucoup plus résistant et durable.
- | Blanc, résistant aux intempéries, aux chocs, à l'usure, perméable.
- | Sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01.
- | Grain: 0,5 mm.

Conseils pratiques : Pour une application directe au rouleau, celui-ci doit être bien imprégné de crépi.

Utilisation

1. Pour façades, treillis, balcons, loggias, garages, bâtiments en béton cellulaire.
2. Pour les intérieurs, manteaux de cheminées, cages d'escalier, couloirs, cuisines, bains et ateliers.

Sur le mur. Intérieur et extérieur.



WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ : application facile, belle apparence, protection durable contre les intempéries.

Supports et préparation

Valable pour tous les supports : ils doivent être plats, solides, sans poussière, secs, propres, sans huile ni graisse, sans résidus, comme par exemple les restes de papier peint. Nivelier les aspérités à l'intérieur, par exemple, avec ROHBAUSPACHTEL INNEN, à l'extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Traiter les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les châssis de fenêtre et les boiseries avec du ruban adhésif.

Supports appropriés	Caractéristique du support/Préparation	Enduit
Couches	adhérant, résistant à l'eau.	Passer une couche de fond sur les supports (sauf peinture) avec BESTE BASIS ou WEISSES HAUS SPERRGRUND .
Béton	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer les restes d'huile de coffrage.	
Plaques en fibrociment	neuves, bien fixées.	
Dépoussiérer les plaques de plâtre	de fibres de plâtre, de placoplâtre.	
Crépis plâtre	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer la couche supérieure du plâtre.	
Préenduire le calcaire arénacé, les murs en béton cellulaire et en briques	à l'intérieur avec ROHBAUSPACHTEL INNEN, à l'extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN laisser sécher.	
Les crépis de ciment de chaux/ de ciment	doivent avoir au moins 4 semaines.	
Panneaux d'aggloméré	Les panneaux d'aggloméré conviennent comme support uniquement après application d'une couche de fond avec WEISSES HAUS SPERRGRUND .	
Supports non appropriés		
chaux, détrempe, panneaux stratifiés, panneaux OSB, papiers peints.		

Mise en œuvre




1

Passer une couche de fond avec **BESTE BASIS**. Laisser sécher.



2

Mélanger le crépi avec un brasseur. **ROLLPUTZ** est à appliquer avec une truelle lisseuse en couches fines (1-2 mm). Utiliser des outils en inox.



3

Passer le crépi frais au rouleau à structures sous 10-20 minutes. On peut obtenir d'autres structures avec un rouleau en fourrure, un pinceau, une brosse ou une éponge.



4

La structure apparaît immédiatement au passage du rouleau. Variante de la structure au rouleau: les barbes, lorsqu'elle sont fraîches peuvent être cassées à la truelle lisseuse.

Nuancer : n'utiliser au maximum que 2 % de colorant pour teinter le crépi. On obtient des tons pastels.

Peinture : possible avec des peintures à dispersion.

Données de produit

Consommation	1,5-2,2 kg/m ² .
Rendement (20 kg)	9,1-13,3 m ² .
Température de mise en œuvre/ du support	5-30 °C.
Temps ouvert	10 à 20 minutes.
Temps de séchage	1 à 3 jours.
Grain	0,5 mm.
Composition	dispersion de résine synthétique, grains de marbre, farine de marbre, pigments blancs, agents antimousse, agents épaississants, humidificateurs et conservateurs.
Environnement	sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01.
Conditionnement	20 kg, 8 kg.
Durée de stockage	délai d'utilisation minimum dans l'emballage d'origine: voir étiquette. Tenir à l'abri du gel. Toutes les indications de temps se rapportent à 20 °C et 65 % d'humidité relative.

Attention

- | Les surfaces connexes doivent être enduites sans interruption pour éviter les marques.
- | Ne pas appliquer par risques de pluie ou en plein soleil.
- | Une humidité de l'air élevée et les températures basses prolongent le durcissement.
- | Ne pas utiliser comme enduit pour les surfaces se trouvant dans l'eau en permanence.
- | Contient des grains naturels. Ceci peut provoquer des différences de tons. Enduire les surfaces connexes avec du matériau provenant du même lot de production.

Sécurité au travail :



Attention

Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mélange de : 5-Chlor-2-méthyl-2H-isothiazol-3-on et 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette. À conserver hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales et nationales. Si nécessaire, télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎+49 (0)40 69407-0
l'import/service commercial Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 10/2022

LUGATO