

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Gestaltet und schützt Wände und Fassaden mit einem Putz, der sich wie Farbe aufrollen lässt.

Produktleistung

- | Hochwertiger Latexputz zum Rollen.
- | Mit echtem italienischen Marmor.
- | Ergibt beim Aufrollen eine 10-fach dickere Schicht als Farbe. Dadurch erheblich widerstandsfähiger und haltbarer.
- | Schneeweiß, witterfest, stoßfest, strapazierfähig, wasserdampfdurchlässig.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
- | Körnung: 0,5 mm.

Praxistipp: Beim direkten Auftrag mit der Rolle muss die Rolle satt mit Putz benetzt sein.

Anwendungen

1. Für Fassaden, Fachwerk, Balkone, Loggien, Garagen, Bauten aus Porenbeton.
2. Für Wohnräume, Kaminschrüzen, Treppenhäuser, Flure, Küchen, Bäder, Hobbyräume.

An der Wand. Innen und außen.



WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ:
leichte Verarbeitung, optisch ansprechend, dauerhafter Wetterschutz.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN ausgleichen. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen. Fensterrahmen und Fachwerk mit Klebeband schützen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Faserzementplatten	neu, fest verschraubt.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN vorspachteln, trocknen lassen.	Untergründe (außer Anstriche) mit BESTE BASIS oder WEISSES HAUS SPERRGRUND grundieren.
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	
Spanplatten*		

Nicht geeignete Untergründe

Kalkanstriche, Leimfarben, OSB-Platten, Tapeten.

*Spanplatten sind nur nach Grundierung mit WEISSES HAUS SPERRGRUND geeignet.

Verarbeitung



1

Grundieren mit BESTE BASIS oder WEISSES HAUS SPERRGRUND. Trocknen lassen.



2

Putz mit Rührwerk durchrühren. ROLLPUTZ mit Glättkelle dünnlagig (1-2 mm) aufziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



3

Den frischen Putz innerhalb 10-20 Minuten mit Strukturrolle durchrollen.
Andere Strukturen können mit Fellrolle, Pinsel, Bürste, Schwamm erzielt werden.



4

Die Struktur stellt sich durch das Durchrollen sofort ein.
Variante der Rollstruktur: Grate können im frischen Zustand mit Glättkelle gebrochen werden.

Abtönen: der Putz kann mit LUGATO FARBWUNDER oder max. 2 % Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.
Überstreichen: mit Dispersionsfarben möglich.

Produktdaten

Verbrauch	1,5-2,2 kg/m ² .
Ergiebigkeit (20 kg)	9,1-13,3 m ² .
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur	5-30 °C.
Offene Zeit	10-20 Minuten.
Trocknungszeit	1-3 Tage.
Kornstärke	0,5 mm.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Marmorkörnung, Marmormehl, Weißpigment, Entschäumer, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel.
Ökologie	lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
Packungsgrößen	20 kg, 8 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Nicht bei drohendem Regen oder in praller Sonne verarbeiten.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben Fertigungscharge beschichten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

GISCODE M-DF 01. WEISSES HAUS mit Wasser und Seife entfernen. Wenn WEISSES HAUS in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7-222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

LUGATO
Fürs Leben gemacht