

FLIESST & FERTIG SCHNELL



Schnelle und flexible Bodenausgleichmasse für Schichten von 1–30 mm, innen.

Produktleistung

- | Fließfähige schnellabbindende und zementgebundene Bodenausgleichmasse.
- | Eignung auf Heizestrichen, Gussasphalt, Terrazzo und Bodenfliesen.
- | Für dünne und dicke Schichten von 1–30 mm.
- | Selbstglättend mit hervorragendem Eigenverlauf.
- | Schnell nutzbar, ab 2 Stunden begehbar, ab 12 Stunden für Folgearbeiten.
- | Mit hoher Haftkraft, selbst für die Anwendung auf alten Fliesen und Gussasphalt ohne Voranstrich.

Anwendungen

1. Zum Ausgleichen von unebenen Bodenflächen, z. B. in Wohnräumen, Korridoren, Hobbyräumen, in Schichtdicken von 1–30 mm.
2. Als Spachtelschicht zur Beseitigung letzter Unebenheiten vor der Verlegung von Bodenbelägen und vor dem Aufbringen von Anstrichen (Mindestschichtdicke 1 mm).

Innen.



Untergrund für die Teppichverlegung schnell und planeben hergestellt.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Zement-, und Anhydritestriche, Heizestriche, gipsgebundene Trockenestriche, z. B. Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Gussasphalt, alte Fliesen, festhaftende Kunststoffanstriche.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass. Frei von Fett, Wachs und Pflegemitteln, nicht festhaftenden Anstrichen.
Vorbereitung	Beton- und Zementestriche: Zementhaut / Glattstrich ggf. durch Abfräsen entfernen. Gründlich absaugen. Mit BESTE BASIS grundieren. Mindestens 4 Stunden trocknen lassen. Anhydritestriche: Oberflächenhaut anschleifen. Staub absaugen. Grundieren. Gussasphalt: mit Besen säubern, Grundierung entfällt. Fliesen, Anstriche: mit Haushaltsreiniger säubern, Grundierung entfällt. Allgemein: in die Anschlussfugen zwischen Boden und Wand Randdämmstreifen einbringen (für Entkopplung zwischen Wand und Bodenausgleichmasse, verhindern Spannungen, Trittschallübertragung und Eindringen der Masse in den Spalt zwischen Estrich und Wand.).

Verarbeitung

Sackinhalt (20 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in 4,5 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren. Konsistenz: fließfähig, sirupartig. Nicht mehr als zwei Säcke auf einmal anmischen. Material abschnittsweise, an einer Wand beginnend, ausgießen. Zwischenzeitlich den nächsten Sack anrühren und damit für genügend frisches Material sorgen, um Eimer für Eimer zügig hintereinander ausgießen zu können. Das Ineinanderfließen der Masse mit Glättkelle unterstützen, ggf. Stachelwalze oder Gartenrechen verwenden. Masse innerhalb von 15–20 Minuten verarbeiten. Frisches Material vor Zugluft und Sonne schützen. (Verarbeitungsabläufe siehe FLIESST & FERTIG.)

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Anwendungsgebiet und Schichtdicke

Anwendungsgebiet	Schichtdicke	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg FLIESST & FERTIG SCHNELL
Spachtelschicht	1 mm	1,5 kg/m ²	ca. 13 m ²
Nutzschicht	3 mm	4,5 kg/m ²	ca. 4,5 m ²
Dickschichtausgleich	30 mm	45 kg/m ²	ca. 0,45 m ²

Verarbeitungszeit (Topfzeit)	15–20 Minuten.
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Begeh-/Belastbarkeit	nach 2 Stunden/nach 7 Tagen.
Wartezeit bis zum Kleben mit LUGATO Klebstoffen bzw. zum Anstrichen (bis 10 mm Schichtstärke der Bodenausgleichmasse)	Fliesenkleben 12 Stunden. Teppich kleben, Anstreichen 24 Stunden. PVC kleben 3 Tage. Parkett kleben 7 Tage.
Temperaturbeständigkeit	0 bis 70 °C.
Haftzugfestigkeit auf Beton (28 Tage)	ca. 2,5 N/mm ² .
Inhaltsstoffe	Norm- und Spezialzement, Quarzsand, Kunststoffzusätze, Verlaufmittel, Entschäumer.
Ökologie	caseinfrei. Sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).

Produktdaten (Fortsetzung)

Packungsgrößen	20 kg, 5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 12 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit und beschleunigen das Erhärten, niedrigere verzögern das Erhärten.

Bitte beachten

- ! Bei Schichtdicken unter 3 mm Material mit Glättkelle gleichmäßig verteilen.
- ! Die maximale Schichtstärke auf alten Fliesen, Gussasphalt und Kunstharzanstrichen beträgt 5 mm.
- ! Die Mindestschichtdicke vor dem Kleben von Parkett beträgt 5 mm.
- ! Falls erforderlich kann FLIESST & FERTIG SCHNELL mit einer Schleifmaschine geschliffen werden.
- ! FLIESST & FERTIG SCHNELL kann mehrschichtig aufgebracht werden (nach 10 Stunden Trocknung, ohne Zwischengrundierung).
- ! Die Gesamtschichtdicke darf die Maximalschichtdicke der jeweiligen Anwendung nicht überschreiten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

GISCODE ZP1. Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch (pH-Wert ca. 12–13). Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 04/2022

