

HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF



Schnelle Systemgrundierung für kunststoffbasierte Untergründe.

Produktleistung

- | Sichert die Haftung auf kunststoffbasierten Untergründen.
- | Bereits ab 15 Minuten für Folgearbeiten nutzbar.
- | Roll- und streichbar.
- | Ab 5 °C verarbeitbar.

Anwendungen

1. HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF für kunststoffbasierten Untergründen vor der Anwendung mit MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO, DACHABDICHTUNG 1K und REPARATUR-DICHTMASSE 1K.
2. Mit HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF können sowohl Kunststoffbahnen als auch Kunststoffteile grundiert werden.

Außen.



HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF mit Pinsel oder Fellrolle auf den Untergrund auftragen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	PVC (weich/hart), Thermoplastische Polyolefine (TPO), flexible Polyolefine (FPO), ECB (Ethylen-Copolymerisat-Bitumen), EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
Untergrundanforderungen	Für alle Untergründe gilt: ausreichend tragfähig, griffig, eben, sauber, d.h. frei von trennenden Substanzen z. B. Öle, Fette, Wachse, Imprägnierungen, Pflegemittel. frei von nichthaftenden Teilen z. B. Staub, Splitt, Sand etc. frei von organischem Bewuchs, z. B. Moose und Flechten. frei von trennenden Schichten, z. B. Anstriche, Versiegelungen.
Untergrundvorbereitung	Blasen öffnen und egalisieren. Kunststoffuntergründe müssen mit MULTIFUNKTIONS-REINIGER gesäubert werden.

Verarbeitung

Verarbeitung	HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF ggf. in ein Gefäß vorlegen. Mit einer Fellrolle oder Pinsel HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF homogen auftragen.
Reinigung	Werkzeuge mit MULTIFUNKTIONS-REINIGER säubern.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 50–100 g/m ² (in Abhängigkeit der Rauigkeit des Untergrundes).
Ergiebigkeit 1 kg	ca. 10–20 m ² .
Farbe	Gelblich-klar.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C.
Untergrundtemperatur	+5 °C bis +60 °C (mind. 3 °C über dem Taupunkt).
Wartezeit für Folgebeschichtung	mind. 15 Minuten.
Inhaltsstoffe	Kunststoffe, Lösemittel.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken, luftdicht, frostfrei und kühl lagern. Die direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Bitte beachten

| HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF kann durch äußere Bedingungen wie direkter Sonneneinstrahlung und aufgeheizte Untergründe beeinflusst werden. Für mineralische und metallische Untergründe HAFTGRUNDIERUNG verwenden.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält p-tert-Butylphenyl-1(2,3-epoxy)propylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

Entsorgung: Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 11/2023

LUGATO **PROTEKT**