

# WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN (1,5 mm)



Pour la décoration intérieure et la protection contre chocs et détériorations, par exemple dans les cages d'escalier.

## Caractéristiques du produit

- | Crépi à la taloche en résine synthétique avec véritable marbre italien.
- | Il se forme des structures individuelles selon l'outil, le grain et la direction d'application (structure négative).
- | Blanc, perméable, pratique et pratiquement inusable.
- | Sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01. Grain 1,5 mm.

**Important :** Avant d'appliquer le crépi, passer une couche de fond sur les supports avec WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBPUTZE respectivement WEISSES HAUS SPERRGRUND.

**Conseils pratiques :** traiter les fissures dans les crépis décoratifs avec LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE.

## Utilisation

Pour l'intérieur, les manteaux de cheminées, cages d'escalier, couloirs, cuisines, salles d'attente, halls d'entrée, bains, piscines, ateliers, garages.

Sur le mur. À l'intérieur.



Un tablier de cheminée de style rustique. Original, esthétique, résistant.

## Supports et préparation

**Valable pour tous les supports** : ils doivent être plats, solides, sans poussière, secs, propres, sans huile ni graisse, sans résidus, comme par exemple les restes de papier peint. Nivelier les aspérités, par exemple, avec LUGATO MALERSPACHTEL ou ROHBAUSPACHTEL INNEN. Traiter les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les châssis de fenêtre et les boiseries avec du ruban adhésif.

Supports appropriés	Caractéristique du support / Préparation	Enduit
Couches	adhérant, résistant à l'eau.	Prétraiter les supports avec <b>WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE</b> ou <b>WEISSES HAUS SPERRGRUND.</b>
Béton	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer les restes d'huile de coffrage.	
Dépoussiérer les plaques de plâtre	de fibres de plâtre, de placoplâtre.	
Crépis plâtre	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer la couche supérieure du plâtre.	
Ouvrages de maçonnerie en briques silico-calcaires, béton poreux, briques cuites	appliquer une couche préalable de ROHBAUSPACHTEL INNEN, laisser sécher.	
Enduire le calcaire arénacé, les murs en béton cellulaire et en briques	avec ROHBAUSPACHTEL INNEN et laisser sécher.	
Les crépis de ciment de chaux/ de ciment	doivent avoir au moins 4 semaines.	
Panneaux d'aggloméré	Les panneaux d'aggloméré conviennent comme support uniquement après application d'une couche de fond avec <b>WEISSES HAUS SPERRGRUND.</b>	
<b>Supports non appropriés</b>		
chaux, détrempe, panneaux stratifiés, panneaux OSB, papiers peints.		

## Mise en œuvre



1

Faire le fond avec **WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE** ou **WEISSES HAUS SPERRGRUND**. Appliquer à la brosse. Laisser sécher.



2

Mélanger le crépi au brasseur. Adapter la consistance, si nécessaire avec 100–200 ml d'eau. Appliquer le crépi sur une truelle lisseuse en acier. Utiliser des outils en inox.



3

Répartir à l'épaisseur de grain voulue avec la truelle lisseuse en acier perpendiculaire au mur.



4

Donner la structure voulue en 10–20 minutes avec une truelle en plastique. Frotter horizontalement, verticalement, en cercle ou diagonale.

**Nuancer** : n'utiliser au maximum que 2 % de colorant pour teinter le crépi. On obtient des tons pastels.

**Peinture** : possible avec des peintures à dispersion.

## Données de produit

Consommation	env. 1,9 kg/m <sup>2</sup>
Rendement (20 kg)	env. 10,5 m <sup>2</sup>
Température de mise en œuvre/ du support	5–30 °C.
Temps ouvert	10 à 20 minutes.
Temps de séchage	1 à 3 jours.
Grain	1,5 mm
Composition	Dispersion de résine synthétique, grains de marbre, farine de marbre, pigments blancs, agents anti-mousse, fibres de plastique et de cellulose, agents épaississants, humidifiants et conservateurs.
Environnement	Sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01.
Conditionnement	20 kg, 8 kg.
Durée de stockage	décali d'utilisation minimum dans l'emballage d'origine: voir étiquette. Tenir à l'abri du gel. Toutes les indications de temps se rapportent à 20 °C et 65 % d'humidité relative.

## Attention

- ! Les surfaces connexes doivent être enduites sans interruption pour éviter les marques.
- ! Une humidité de l'air élevée et les températures basses prolongent le durcissement.
- ! Ne pas utiliser comme enduit pour les surfaces se trouvant dans l'eau en permanence.
- ! Contient des grains naturels. Ceci peut provoquer des différences de tons. Enduire les surfaces connexes avec du matériau provenant du même lot de production

### Sécurité au travail :



Attention

Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. En cas de consultation d'un médecin, tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette. À conserver hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales et nationales. En cas de besoin, demander les consignes de sécurité, ou les télécharger sous [www.lugato.de](http://www.lugato.de).

## Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement. La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, GroÙer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0  
l'import / service commercial Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 09/2021

**LUGATO**