

WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN (2 mm, 3 mm)



Per la decorazione di interni e la protezione contro urti e danneggiamenti, ad esempio nella tromba delle scale.

Prestazioni del prodotto

- | Intonaco alla talloccia a base di resina sintetica di alta qualità con marmo italiano originale.
- | A seconda del tipo di utensile, della granulosità e dell'inclinazione della stesura sono possibile strutture individuali (struttura negativa).
- | Bianco ghiaccio, permeabile al vapore acqueo, praticamente inattaccabile.
- | Privo di solventi nel rispetto delle linee guida VdL 01.
- | Granulometria 1,5 mm.

Importante: prima della stesura dell'intonaco, ricoprire i sottofondi con basi WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE.

Suggerimenti per l'uso: chiudere eventuali crepe sull'intonaco da decorazione con LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE.

Modalità d'impiego

Per stanze abitabili, camini e cappe, trombe scale, corridoi, cucine, sale d'aspetto, androni, bagni e piscine, stanze degli hobby, garage.

Per pareti. Per interni.



Cappa rustica. Rappresentativo, decorativo, resistente.

Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli, ad esempio con LUGATO MALERSPACHTEL o ROHBAUSPACHTEL INNEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e con nastro adesivo.

Sottofondi adatti	Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione	Preparazione sottofondi
Pitture	resistente all'acqua, stabile.	Preliminarmente, verniciare i sottofondi con WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE.
Calcestruzzo	almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.	
Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso	spolverare.	
Intonaco a base di gesso	almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.	
Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni	spatolare con ROHBAUSPACHTEL INNEN. Lasciare asciugare.	
Intonaci a base di calce o cemento	almeno 4 settimane di età.	

Sottofondi non adatti

vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.

Lavorazione



Verniciare preventivamente con WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE. Verniciare con una pennellina. Lasciare asciugare.



Agitare l'intonaco con un agitatore. Se necessario, regolare la consistenza con 100–200 ml d'acqua. Porre l'intonaco su un frattazzo in acciaio e stenderlo. Utilizzare attrezzi privi di ruggine.



Con un frattazzo in acciaio mantenuto in posizione inclinata levigare con forza la granulosità.



Entro 10–20 minuti strutturare con un frattazzo in plastica. Fregare orizzontalmente, verticalmente, diagonalmente o circolarmente.

Tonalità: l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

Copertura: possibile con vernice.

Dati prodotto

Consumo	circa 1,9 kg/m ² .
Resa (20 kg)	circa 10,5 kg/m ² .
Temperatura di lavorazione/ del sottofondo	5–30 °C.
Tempo di utilizzo	10–20 minuti.
Tempo di asciugatura	1–3 giorni.
Granulometria	1,5 mm.
Composizione	resina sintetica in dispersione, granulato di marmo, farina di marmo, pigmento bianco, antischiumogeno, fibre di plastica e cellulosa, addensanti, tensioattivi, conservanti.
Protezione ambientale	privo di solventi e plastificanti secondo le linee guida VdL 01.
Confezione	20 kg, 8 kg.
Conservazione	in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %.

Attenzione

- ! Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- ! Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- ! Non utilizzare come protezione su superfici impiegate in acque ferme.
- ! Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro: non soggetto a indicazione di sostanza pericolosa. GISCODE M-DF 01. Rimuovere WEISSES HAUS con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente. In caso di necessità contattare un oculista. In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo www.lugato.de.

Smaltimento: Conservare eventuali residui e smaltirli come rifiuti domestici o rifiuti edili. Imballaggio riciclabile.

Le indicazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze e esperienze. Non avendo alcun potere circa l'utilizzo specifico del prodotto e il suo corretto utilizzo, possiamo garantire esclusivamente la qualità indubitabile del nostro prodotto. Per questo motivo, l'adeguatezza del prodotto in caso di dubbio va comprovata tramite diversi tentativi. Una responsabilità illimitata e diretta non può derivare in alcun modo né dal presente documento né da eventuali consulenze verbali.

Con la pubblicazione del presente documento tecnico sono da considerarsi non più validi eventuali documenti precedenti. Modifiche dei dati tecnici riservate.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenstrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

LUGATO