

WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ



L'alternativa pratica e interessante all'intonaco alla talloccia: l'intonaco decorativo che non ha bisogno di essere strutturato.

Prestazioni del prodotto

- | Stabilitura per struttura a rilievo a base di resina sintetica di alto valore e marmo italiano originale.
- | Lavorazione semplicissima: stendere e levigare, e il gioco è fatto.
- | La strutturazione non è necessaria.
- | Dotato della cosiddetta struttura positiva.
- | Bianco, resistente alle intemperie, permeabile al vapore acqueo, resistente agli urti e ai colpi.
- | Privo di solventi e plastificanti in accordo alle linee guida VdL 01.
- | Rispetta la direttiva DIN 18558.
- | Granulometria 1,5 mm.

Suggerimenti per l'uso: chiudere eventuali crepe sulla superficie da intonacare con LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE. Le superfici da intonacare sporche possono essere pulite con pulitrici ad alta pressione e successivamente verniciate con apposite vernici.

Modalità d'impiego

1. Per facciate, case a traliccio, balconi, loggioni, androni, saloni ad uso commerciale, garage, camini e cappe.
2. Per locali abitabili, corridoi e trombe scale, cucine e bagni, cantine e stanze per gli hobby.

Per pareti. Per interni ed esterni.



WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ sulla facciata esterna. Decorativo anche per gli androni.

Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN e all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e le capriate con nastro adesivo.

Sottofondi adatti	Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione	Preparazione sottofondi
Pitture	resistente all'acqua, stabile.	Ricoprire i sottofondi (eccetto le vernici) con basi BESTE BASIS.
Calcestruzzo	almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.	
Pannelli in fibrocemento	nuovi, avvitati saldamente.	
Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso	spolverare.	
Intonaco a base di gesso	almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.	
Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni	spatolare all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN, all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, lasciare asciugare.	
Intonaci a base di calce	almeno 4 settimane di età.	
Sottofondi non adatti		
vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.		

Lavorazione



1

Agitare con un agitatore l'intonaco AUFZIEHPUTZ. Se necessario, regolare la consistenza con 100-200 ml d'acqua.




2

Con una cazzuola, stendere l'intonaco AUFZIEHPUTZ in una consistenza granulosa. Utilizzare attrezzi privi di ruggine.



3

In seguito, levigare immediatamente le rigature della cazzuola. Pronto. Lavare gli attrezzi con acqua.



4

Alternative pratiche di lavorazione: la spruzzatura dell'intonaco con pulitrice.

Tonalità: l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

Copertura: possibile con vernice.

Dati prodotto

Consumo	3,8-4,2 kg/m ² .
Resa (20 kg)	4,8-5,3 m ² .
Temperatura di lavorazione/ del sottofondo	5-30 °C.
Tempo di utilizzo	10-20 minuti.
Tempo di asciugatura	1-3 giorni.
Infiammabilità	difficilmente infiammabile, classe di materiali B1 secondo la direttiva DIN 4102.
Granulometria	1,5 mm.
Composizione	resina sintetica in dispersione, granulato di marmo, additivo a base di calcio, pigmento bianco, antischiumogeno, fibre di plastica e cellulosa, addensanti, tensioattivi, conservanti.
Protezione ambientale	privo di solventi e di plastificanti secondo le linee guida VdL 01.
Confezione	20 kg, 8 kg
Conservazione	in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %.

Attenzione

- | Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- | Non lavorare sotto pioggia battute o in pieno sole.
- | Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- | Non utilizzare su superfici impiegate in acque ferme.
- | Per motivi di rispetto ambientale non contiene algicidi. Non è quindi da escludere, in caso di utilizzo per esterni, la possibilità, in casi limitati, di crescita di alghe. (in caso di necessità richiedere assistenza tecnica).
- | Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro: non soggetto a indicazione di sostanza pericolosa. GISCODE M-DF 01. Rimuovere WEISSES HAUS con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente. In caso di necessità contattare un oculista. In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo www.lugato.de.

Smaltimento: Conservare eventuali residui e smaltirli come rifiuti domestici o rifiuti edili. Imballaggio riciclabile.

Sicurezza sul lavoro:



Attenzione

Contiene 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche cutanee. Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, miscela di: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on e 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni per il viso. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Conferire il contenuto/il contenitore ai centri di smaltimento previsti dalle norme nazionali e locali.

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile all'indirizzo www.lugato.de

Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta telefonare. Per parlare agli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (040) 6 94-222



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e vicinato, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.

In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta.

La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
l'importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 10/2022

LUGATO