

WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ



L'alternativa pratica e interessante all'intonaco alla talloccia: l'intonaco decorativo che non ha bisogno di essere strutturato.

Prestazioni del prodotto

- | Stabilitura per struttura a rilievo a base di resina sintetica di alto valore e marmo italiano originale.
- | Lavorazione semplicissima: stendere e levigare, e il gioco è fatto.
- | La strutturazione non è necessaria.
- | Dotato della cosiddetta struttura positiva.
- | Bianco, resistente alle intemperie, permeabile al vapore acqueo, resistente agli urti e ai colpi.
- | Privo di solventi e plastificanti in accordo alle linee guida VdL 01.
- | Rispetta la direttiva DIN 18558.
- | Granulometria 1,5 mm.

Suggerimenti per l'uso: chiudere eventuali crepe sulla superficie da intonacare con LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE. Le superfici da intonacare sporche possono essere pulite con pulitrici ad alta pressione e successivamente verniciate con apposite vernici.

Modalità d'impiego

1. Per facciate, case a traliccio, balconi, loggioni, androni, saloni ad uso commerciale, garage, camini e cappe.
2. Per locali abitabili, corridoi e trombe scale, cucine e bagni, cantine e stanze per gli hobby.

Per pareti. Per interni ed esterni.



WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ sulla facciata esterna. Decorativo anche per gli androni.

Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN e all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e le capriate con nastro adesivo.

Sottofondi adatti	Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione	Preparazione sottofondi
Pitture	resistente all'acqua, stabile.	Ricoprire i sottofondi (eccetto le vernici) con basi BESTE BASIS.
Calcestruzzo	almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.	
Pannelli in fibrocemento	nuovi, avvitati saldamente.	
Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso	spolverare.	
Intonaco a base di gesso	almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.	
Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni	spatolare all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN, all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, lasciare asciugare.	
Intonaci a base di calce	almeno 4 settimane di età.	

Sottofondi non adatti

vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.

Lavorazione



1

Agitare con un agitatore l'intonaco AUFZIEHPUTZ. Se necessario, regolare la consistenza con 100–200 ml d'acqua.



2

Con una cazzuola, stendere l'intonaco AUFZIEHPUTZ in una consistenza granulosa. Utilizzare attrezzi privi di ruggine.



3

In seguito, levigare immediatamente le rigature della cazzuola. Pronto. Lavare gli attrezzi con acqua.



4

Alternative pratiche di lavorazione: la spruzzatura dell'intonaco con pulitrice.

Tonalità: l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

Copertura: possibile con vernice.

Dati prodotto

Consumo	3,8–4,2 kg/m ² .
Resa (20 kg)	4,8–5,3 m ² .
Temperatura di lavorazione/ del sottofondo	5–30 °C.
Tempo di utilizzo	10–20 minuti.
Tempo di asciugatura	1–3 giorni.
Infiammabilità	difficilmente infiammabile, classe di materiali B 1 secondo la direttiva DIN 4102.
Granulometria	1,5 mm.
Composizione	resina sintetica in dispersione, granulato di marmo, additivo a base di calcio, pigmento bianco, antischiumogeno, fibre di plastica e cellulosa, addensanti, tensioattivi, conservanti.
Protezione ambientale	privo di solventi e di plastificanti secondo le linee guida VdL 01.
Confezione	20 kg, 8 kg
Conservazione	in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %.

Attenzione

- ! Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- ! Non lavorare sotto pioggia battuta o in pieno sole.
- ! Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- ! Non utilizzare su superfici impiegate in acque ferme.
- ! Per motivi di rispetto ambientale non contiene alghe. Non è quindi da escludere, in caso di utilizzo per esterni, la possibilità, in casi limitati, di crescita di alghe. (in caso di necessità richiedere assistenza tecnica).
- ! Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro: non soggetto a indicazione di sostanza pericolosa. GHS CODE M-DF 01. Rimuovere WEISSES HAUS con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente. In caso di necessità contattare un oculista. In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo www.lugato.de.

Smaltimento: Conservare eventuali residui e smaltirli come rifiuti domestici o rifiuti edili. Imballaggio riciclabile.

Le indicazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze e esperienze. Non avendo alcun potere circa l'utilizzo specifico del prodotto e il suo corretto utilizzo, possiamo garantire esclusivamente la qualità indubitabile del nostro prodotto. Per questo motivo, l'adeguatezza del prodotto in caso di dubbio va comprovata tramite diversi tentativi. Una responsabilità illimitata e diretta non può derivare in alcun modo né dal presente documento né da eventuali consulenze verbali.

Con la pubblicazione del presente documento tecnico sono da considerarsi non più validi eventuali documenti precedenti. Modifiche dei dati tecnici riservate.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenstrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

LUGATO