

# WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ



Une alternative pratique et créative au crépi à la taloche: le crépi décoratif, à appliquer sans avoir à lui donner de structure.

## Caractéristiques du produit

- | Crépi ribé plein, résine artificielle de haute qualité et véritable marbre italien.
- | Application des plus simples : appliquer à la taloche et lisser, terminé.
- | Il n'y a plus à donner de structure.
- | Avec ce qu'on appelle une structure positive.
- | Blanc, résistant aux intempéries, perméable, résistant aux chocs et à l'abrasion.
- | Sans solvant ou plastifiant, conforme à la directive VdL 01, et à la norme DIN 18558.
- | Grain 1,5 mm.

**Conseils pratiques :** traitement des fissures dans les surfaces crépies avec LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE. Les surface crépies encrassées peuvent être nettoyées au karcher et peintes avec des peintures à dispersion.

## Applications

1. Pour façades, maisons à colombage, balcons, loggias, entrées de maison, halles industrielles, garages, manteaux de cheminée.
2. Pour l'intérieur, les couloirs et les cages d'escalier, cuisines et bains, caves et ateliers.

Pour les murs. Pour l'intérieur et l'extérieur.



WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ sur façade extérieure. Également décoratif dans l'entrée.

## Supports et préparation

**Valable pour tous les supports** : ils doivent être plats, solides, sans poussière, secs, propres, sans huile ni graisse, sans résidus, comme par exemple les restes de papier peint. Nivelier les aspérités à l'intérieur, par exemple, avec ROHBAUSPACHTEL INNEN, à l'extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Traiter les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les châssis de fenêtre et les boiseries avec du ruban adhésif.

Supports appropriés	Caractéristique du support/Préparation	Enduit
Couches	adhérant, résistant à l'eau.	Passer une couche de fond sur les supports (sauf peinture) avec <b>BESTE BASIS</b> .
Béton	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer les restes d'huile de coffrage.	
Plaques en fibrociment	neuves, bien fixées.	
Dépoussiérer les plaques de plâtre	de fibres de plâtre, de placoplâtre.	
Crépis plâtre	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer la couche supérieure du plâtre.	
Préenduire le calcaire arénacé, les murs en béton cellulaire et en briques	à l'intérieur avec ROHBAUSPACHTEL INNEN, à l'extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN laisser sécher.	
Les crépis de ciment de chaux/ de ciment	doivent avoir au moins 4 semaines.	
<b>Supports non appropriés</b>		
chaux, détrempe, panneaux stratifiés, panneaux OSB, papiers peints.		

## Application



1

AUFZIEHPUTZ doit être mélangé avec un brasseur. Adapter la consistance, si nécessaire avec 100–200 ml d'eau.



2

AUFZIEHPUTZ doit être appliqué à la truelle perpendiculairement selon le grain. Utiliser des outils en inox.



3

Lisser ensuite immédiatement les traits faits avec la truelle. Terminé. Nettoyer l'outil à l'eau.



4

Alternative d'application pratique: le giclage du crépi à la machine.

**Nuancer** : n'utiliser au maximum que 2% de colorant pour teinter le crépi. On obtient des tons pastels.

**Peinture** : possible avec des peintures à dispersion.

## Données du produit

Consommation	3,8–4,2 kg/m <sup>2</sup> .
Rendement (20 kg)	4,8–5,3 m <sup>2</sup> .
Température de mise en œuvre/ du support	5–30 °C.
Temps ouvert	10 à 20 minutes.
Temps de séchage	1 à 3 jours.
Inflammabilité	très inflammable. Classement matériaux B 1 selon DIN 4102.
Grain	1,5 mm.
Composition	dispersion de résine synthétique, grains de marbre, substances de remplissage calcitiques, pigments blancs, agents anti-mousse, fibres de plastique et de cellulose, agents épaississants, humidificateurs et conservateurs.
Environnement	sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01.
Conditionnement	20 kg, 8 kg.
Durée de stockage	délai d'utilisation minimum dans l'emballage d'origine: voir étiquette. Tenir à l'abri du gel. Toutes les indications de temps se rapportent à 20 °C et 65 % d'humidité relative.

## Attention

- ! Les surfaces connexes doivent être enduites sans interruption pour éviter les marques.
- ! Ne pas appliquer par risques de pluie ou en plein soleil.
- ! Ne pas utiliser comme enduit pour les surfaces se trouvant dans l'eau en permanence.
- ! Une humidité de l'air élevée et les températures basses prolongent le durcissement.
- ! Pour des raisons écologiques, le crépi ne contient pas d'agents algicides. C'est pourquoi, en extérieur, selon la position de la maison, on ne peut exclure l'apparition d'algues (demander un conseil technique en cas de besoin).
- ! Contient des grains naturels. Ceci peut provoquer des différences de tons. Enduire les surfaces connexes avec du matériau provenant du même lot de production.

**Sécurité au travail :** pas d'obligation d'étiquetage selon les directives relatives aux substances dangereuses. GHS CODE M-DF 01. Enlever WEISSES HAUS avec de l'eau et du savon. En cas de projection de WEISSES HAUS dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Consulter éventuellement l'ophtalmologiste. En cas de besoin, demander les consignes de sécurité, ou les télécharger sous [www.lugato.de](http://www.lugato.de).

**Élimination des déchets :** laisser durcir les résidus, et les éliminer avec les ordures ménagères ou de chantier. Recycler les emballages vides.

## Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, GroÙer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0  
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 03/2020

**LUGATO**