

# WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ



L'alternativa pratica e interessante all'intonaco alla talloccia: l'intonaco decorativo che non ha bisogno di essere strutturato.

## Prestazioni del prodotto

- | Stabilitura per struttura a rilievo a base di resina sintetica di alto valore e marmo italiano originale.
- | Lavorazione semplicissima: stendere e levigare, e il gioco è fatto.
- | La strutturazione non è necessaria.
- | Dotato della cosiddetta struttura positiva.
- | Bianco, resistente alle intemperie, permeabile al vapore acqueo, resistente agli urti e ai colpi.
- | Privo di solventi e plastificanti in accordo alle linee guida VdL 01.
- | Rispetta la direttiva DIN 18558.
- | Granulometria 1,5 mm.

**Suggerimenti per l'uso:** chiudere eventuali crepe sulla superficie da intonacare con LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE. Le superfici da intonacare sporche possono essere pulite con pulitrici ad alta pressione e successivamente verniciate con apposite vernici.

## Modalità d'impiego

1. Per facciate, case a traliccio, balconi, loggioni, androni, saloni ad uso commerciale, garage, camini e cappe.
2. Per locali abitabili, corridoi e trombe scale, cucine e bagni, cantine e stanze per gli hobby.

Per pareti. Per interni ed esterni.



WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ sulla facciata esterna. Decorativo anche per gli androni.

## Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN e all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e le capriate con nastro adesivo.

| Sottofondi adatti   | Caratteristiche del sottofondo/<br>Preparazione  | Preparazione sottofondi   |
|---|--|---|
| Pitture   | resistente all'acqua, stabile.   | Ricoprire i sottofondi (eccetto le vernici) con basi BESTE BASIS. |
| Calcestruzzo  | almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.  |   |
| Pannelli in fibrocemento  | nuovi, avvitati saldamente.  |   |
| Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso                    | spolverare.  |   |
| Intonaco a base di gesso  | almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.  |   |
| Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni | spatolare all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN, all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, lasciare asciugare. |   |
| Intonaci a base di calceceamento                                  | almeno 4 settimane di età.   |   |

### Sottofondi non adatti

vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.

## Lavorazione



1

Agitare con un agitatore l'intonaco AUFZIEHPUTZ. Se necessario, regolare la consistenza con 100–200 ml d'acqua.



2

Con una cazzuola, stendere l'intonaco AUFZIEHPUTZ in una consistenza granulosa. Utilizzare attrezzi privi di ruggine.



3

In seguito, levigare immediatamente le rigature della cazzuola. Pronto. Lavare gli attrezzi con acqua.



4

Alternative pratiche di lavorazione: la spruzzatura dell'intonaco con pulitrice.

**Tonalità:** l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

**Copertura:** possibile con vernice.

## Dati prodotto

|   |   |
|---|---|
| Consumo                                       | 3,8–4,2 kg/m <sup>2</sup> .   |
| Resa (20 kg)                                  | 4,8–5,3 m <sup>2</sup> .  |
| Temperatura di lavorazione/<br>del sottofondo | 5–30 °C.  |
| Tempo di utilizzo                             | 10–20 minuti.   |
| Tempo di asciugatura                          | 1–3 giorni.   |
| Infiammabilità                                | difficilmente infiammabile, classe di materiali B 1 secondo la direttiva DIN 4102.  |
| Granulometria                                 | 1,5 mm.   |
| Composizione                                  | resina sintetica in dispersione, granulato di marmo, additivo a base di calcio, pigmento bianco, antischiumogeno, fibre di plastica e cellulosa, addensanti, tensioattivi, conservanti.                   |
| Protezione ambientale                         | privo di solventi e di plastificanti secondo le linee guida VdL 01.   |
| Confezione                                    | 20 kg, 8 kg   |
| Conservazione                                 | in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %. |

## Attenzione

- ! Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- ! Non lavorare sotto pioggia battuta o in pieno sole.
- ! Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- ! Non utilizzare su superfici impiegate in acque ferme.
- ! Per motivi di rispetto ambientale non contiene alghicidi. Non è quindi da escludere, in caso di utilizzo per esterni, la possibilità, in casi limitati, di crescita di alghe. (in caso di necessità richiedere assistenza tecnica).
- ! Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

**Sicurezza sul lavoro:** non soggetto a indicazione di sostanza pericolosa. GISCODE M-DF 01. Rimuovere WEISSES HAUS con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente. In caso di necessità contattare un oculista. In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo [www.lugato.de](http://www.lugato.de).

**Smaltimento:** Conservare eventuali residui e smaltirli come rifiuti domestici o rifiuti edili. Imballaggio riciclabile.

## Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta una telefonata. Per parlare gli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (0)40 6 94 07-222.



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e persone, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.

In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta.

La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

**EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, ☎+49 (0)40 69407-0  
l'importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800**

Copyright by LUGATO. Stand 03/2020

**LUGATO**