

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Prepara e protegge le pareti e le facciate con un intonaco stendibile come una normale vernice.

Prestazioni del prodotto

- | Intonaco al lattice di ottima qualità da stendere a rullo.
- | Con marmo italiano originale.
- | Garantisce uno spessore di copertura dieci volte superiore ad una normale vernice. Grazie a ciò garantisce una durata e una resistenza notevolmente superiori.
- | Stendibile individualmente con diversi tipi di attrezzi, ad esempio pennello, spazzola, cazzuola.
- | Bianco ghiaccio, resistente alle intemperie, resistente agli urti, resistente all'usura, permeabile al vapore acqueo.
- | Privo di solventi e plastificanti nel rispetto delle linee guida VdL 01.
- | Granulometria 0,5 mm.

Suggerimenti per l'uso: per la stesura diretta con rullo accertarsi che il rullo sia completamente imbevuto di intonaco.

Modalità d'impiego

1. Per facciate, case a traliccio, balconi, loggioni, garage, costruzioni in calcestruzzo cellulare.
2. Per stanze abitabili, camini e cappe, trombe scale, corridoi, cucine, bagni, stanze per gli hobby.

Per pareti. Per interni ed esterni.



WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ:
lavorazione leggera, visivamente significativa,
protezione contro le intemperie duratura.

Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN e all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e le capriate con nastro adesivo.

Sottofondi adatti	Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione	Preparazione sottofondi
Pitture	resistente all'acqua, stabile.	Ricoprire i sottofondi (eccetto le vernici) con basi BESTE BASIS.
Calcestruzzo	almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.	
Pannelli in fibrocemento (Eternit)	nuovi, avvitati saldamente.	
Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso	spolverare.	
Intonaco a base di gesso	almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.	
Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni	spatolare all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN, all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, lasciare asciugare.	
Intonaci a base di calce o cemento	almeno 4 settimane di età.	
Sottofondi non adatti		
vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.		

Lavorazione



Ricoprire con basi BESTE BASIS. Lasciare asciugare.



Agitare l'intonaco con l'agitatore. Stendere un sottile strato di ROLLPUTZ (1-2 mm) con una cazzuola. Utilizzare utensili privi di ruggine.



Agitare l'intonaco con l'agitatore. Stendere un sottile strato di ROLLPUTZ (1-2 mm) con una cazzuola. Utilizzare utensili privi di ruggine.



Tramite il rullo a struttura, la struttura si adatta immediatamente. Varianti della struttura a rullo: le nervature possono essere interrotte a fresco con una cazzuola.

Tonalità: l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

Copertura: possibile con vernici.

Dati prodotto

Consumo	1,5–2,2 kg/m ² .
Resa (20 kg)	9,1–13,3 m ² .
Temperatura di lavorazione/ del sottofondo	5–30 °C.
Tempo di utilizzo	10–20 minuti.
Tempo di asciugatura	1–3 giorni.
Granulometria	0,5 mm.
Composizione	resina sintetica per dispersione, granulato di marmo, farina di marmo, pigmento bianco, antischiumogeno, addensanti, tensioattivi, conservanti.
Protezione ambientale	privo di solventi e di plastificanti secondo le linee guida VdL 01.
Confezione	20 kg, 8 kg.
Conservazione	in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %.

Attenzione

- | Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- | Non lavorare sotto pioggia battente o in pieno sole.
- | Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- | Non utilizzare su superfici impiegate in acque ferme.
- | Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro: non soggetto a indicazione di sostanza pericolosa. GISCODE M-DF 01. Rimuovere WEISSES HAUS con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente. In caso di necessità contattare un oculista. In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo www.lugato.de.

Smaltimento: Conservare eventuali residui e smaltirli come rifiuti domestici o rifiuti edili. Imballaggio riciclabile.

Le indicazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze e esperienze. Non avendo alcun potere circa l'utilizzo specifico del prodotto e il suo corretto utilizzo, possiamo garantire esclusivamente la qualità indubitabile del nostro prodotto. Per questo motivo, l'adeguatezza del prodotto in caso di dubbio va comprovata tramite diversi tentativi. Una responsabilità illimitata e diretta non può derivare in alcun modo né dal presente documento né da eventuali consulenze verbali.

Con la pubblicazione del presente documento tecnico sono da considerarsi non più validi eventuali documenti precedenti. Modifiche dei dati tecnici riservate.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenstrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

LUGATO