

# WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Prepara e protegge le pareti e le facciate con un intonaco stendibile come una normale vernice.

## Prestazioni del prodotto

- | Intonaco al lattice di ottima qualità da stendere a rullo.
- | Con marmo italiano originale.
- | Garantisce uno spessore di copertura dieci volte superiore ad una normale vernice. Grazie a ciò garantisce una durata e una resistenza notevolmente superiori.
- | Bianco ghiaccio, resistente alle intemperie, resistente agli urti, resistente all'usura, permeabile al vapore acqueo.
- | Privo di solventi e plastificanti nel rispetto delle linee guida VdL 01.
- | Granulometria 0,5 mm.

**Suggerimenti per l'uso:** per la stesura diretta con rullo accertarsi che il rullo sia completamente imbevuto di intonaco.

## Modalità d'impiego

1. Per facciate, case a traliccio, balconi, loggioni, garage, costruzioni in calcestruzzo cellulare.
  2. Per stanze abitabili, camini e cappe, trombe scale, corridoi, cucine, bagni, stanze per gli hobby.
- Per pareti. Per interni ed esterni.



**WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ:**  
lavorazione leggera, visivamente significativa,  
protezione contro le intemperie duratura.

## Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN e all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e le capriate con nastro adesivo.

Sottofondi adatti	Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione	Preparazione sottofondi
Pitture	resistente all'acqua, stabile.	Ricoprire i sottofondi (eccetto le vernici) con basi BESTE BASIS o WEISSES HAUS SPERRGRUND
Calcestruzzo	almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.	
Pannelli in fibrocemento (Eternit)	nuovi, avvitati saldamente.	
Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso	spolverare.	
Intonaco a base di gesso	almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.	
Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni	spatolare all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN, all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, lasciare asciugare.	
Intonaci a base di calce o cemento	almeno 4 settimane di età.	
Pannelli di truciolato	I pannelli di truciolato sono adatti soltanto dopo averli trattati con WEISSES HAUS SPERRGRUND.	
<b>Sottofondi non adatti</b>		
vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.		

## Lavorazione



1

Ricoprire con basi BESTE BASIS. Lasciare asciugare.



2

Agitare l'intonaco con l'agitatore. Stendere un sottile strato di ROLLPUTZ (1-2 mm) con una cazzuola. Utilizzare utensili privi di ruggine.



3

Agitare l'intonaco con l'agitatore. Stendere un sottile strato di ROLLPUTZ (1-2 mm) con una cazzuola. Utilizzare utensili privi di ruggine.



4

Tramite il rullo a struttura, la struttura si adatta immediatamente. Varianti della struttura a rullo: le nervature possono essere interrotte a fresco con una cazzuola.

**Tonalità:** l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

**Copertura:** possibile con vernici.

## Dati prodotto

Consumo	1,5–2,2 kg/m <sup>2</sup> .
Resa (20 kg)	9,1–13,3 m <sup>2</sup> .
Temperatura di lavorazione/ del sottofondo	5–30 °C.
Tempo di utilizzo	10–20 minuti.
Tempo di asciugatura	1–3 giorni.
Granulometria	0,5 mm.
Composizione	resina sintetica per dispersione, granulato di marmo, farina di marmo, pigmento bianco, antischiumogeno, addensanti, tensioattivi, conservanti.
Protezione ambientale	privo di solventi e di plastificanti secondo le linee guida VdL 01.
Confezione	20 kg, 8 kg.
Conservazione	in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %.

## Attenzione

- ! Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- ! Non lavorare sotto pioggia battente o in pieno sole.
- ! Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- ! Non utilizzare su superfici impiegate in acque ferme.
- ! Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

### Sicurezza sul lavoro:



Attenzione

Contiene 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche cutanee. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare reazioni allergiche. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni per il viso. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Conferire il contenuto/il contenitore ai centri di smaltimento previsti dalle norme nazionali e locali.

In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo [www.lugato.de](http://www.lugato.de).

## Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta una telefonata. Per parlare gli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (0)40 6 94 07-222.



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e persone, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.

In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta.

La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0  
l'importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 09/2021

**LUGATO**