

WEISSZEMENT



LUGATO bietet mit der Serie „Hausbaustoffe“ Grundbaustoffe für das individuelle Bauen an. Dazu gehören die klassischen Baustoffe Zement, Weißzement und Gips, die mehr und mehr gefragt sind.

Produktleistung

- | WEISSZEMENT ist ein weißer Portlandzement CEM I 52,5 R - SR 5.
- | Damit kann jeder weiße Reparatur- oder Fugenmörtel selbst herstellen (siehe die Richtrezepturen).

Anwendungen

Zum Selbstanmischen von verschiedenen Mörtelarten, z. B. Reparaturmörtel, Fugenmörtel, Putzmörtel.



Weißer Portlandzement für das individuelle Bauen.

Verarbeitung

Richtrezeptur für	Gewichtsverhältnis LUGATO WEISS- ZEMENT : Sand 0,6 mm	Anmach- konsistenz	Anmachwasser: aus Verdünnung BESSERER MÖRTEL* + Wasser
Reparaturmörtel für Lunker und Fehlstellen in weißen Betonflächen	1 : 2 bis 1 : 3	plastisch	1 : 3
Fugenmörtel für Glasbausteine, Terrazzo	1 : 3 bis 1 : 4		1 : 3
Feinputzmörtel für Treppenhäuser, Korridore	1 : 3 bis 1 : 4		1 : 4

* Der Zusatz von BESSERER MÖRTEL macht die Mörtel abriebfester, hafter, rissbeständiger.

Produktdaten

Erstarrungsbeginn (EN 197)	> 45 Minuten.
Druckfestigkeit (28 Tage, EN 197)	> 52,5 N/mm ² .
Inhaltsstoffe	weißer Portlandzement CEM I 52,5 R - SR 5.
Ökologie	faser- und quarzmehlfrei.
Packungsgröße	5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 12 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Prüfzeugnis

 0615	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 08 4120	
<small>EN 197-1:2011 Portlandzement CEM I 52,5 R - SR 5 Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel und anderen Mischungen für den Bau und für die Herstellung von Bauprodukten</small>	
Hauptbestandteile und Zusammensetzung:	Portlandzementklinker 95-100 % Geringfügige Neben- bestandteile 0-5 %
Druckfestigkeit (2 Tage / 28 Tage):	≥ 30,0 / ≥ 52,5 MPa
Erstarrungsbeginn:	≥ 45 min
Unlöslicher Rückstand:	≤ 5,0 %
Glühverlust:	≤ 5,0 %
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß:	≤ 10 mm
C ₁ A:	≤ 5 %
Chloridgehalt:	≤ 0,10 %

! Die Leistungserklärung kann im Internet unter www.lugato.de heruntergeladen werden.

Bitte beachten

- I Beim Arbeiten ohne BESSERER MÖRTEL ist der Untergrund vorzunässen und der Mörtel 24 Stunden feucht zu halten.
- I Haftbrücken immer frisch in frisch weiterbeschichten.

Arbeitssicherheit:



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen. GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.



Gefahr

Entsorgung: Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



ALLESKÖNNER
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Teilnahme hier im Markt – bitte melden Sie sich an.

Am 21.09.2019 von 14.00 bis 18.00

LUGATO
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 07/2020

LUGATO
Fürs Leben gemacht